

## VP LUX SATINADA

*Pintura Acrílica 100% de excelente adherencia y durabilidad  
Base agua sin problemas de amarillamiento, con su aditivo  
antibacterial es ideal para su uso en restaurantes y hospitales.*

### ESPECIFICACIONES

Aspecto	Color blanco y pasteles
% Sólidos	50 – 55
Viscosidad *	10000 – 15000 CPS
PH	8.0 – 9.0
Ciclos de lavado	10000
Dureza Shore **	40
Rendimiento	10 - 12 M2/LT
Solvente	Agua
Tiempo secado tacto	30 mins
Tiempo curado	48 hrs
Acabado	Satinado
Color	Selección
Dilución	10% - 15% con rodillo
VOC	Bajo

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1. La superficie debe estar seca, libre de polvo y grasa, la absorción y el rendimiento dependerá del tipo de muro.
2. Se debe aplicar “VP Sellador” para cerrar poro y aplicar primera mano.
3. Dejar secar 45 – 60 minutos entre primera y segunda mano.

### USOS

Como recubrimiento para cemento, mortero o concreto para dar color y protección a muros interiores y exteriores de cemento, mortero fachada estuco, paste, etc. Ideal para pasillos y cuartos de hoteles, hospitales y restaurantes.

### EQUIPO DE APLICACIÓN

- Brocha
- Rodillo
- Equipo Airless

### PRECAUCIONES

- Evitar el contacto con los ojos
- No ingerir
- Uso de goggles y guantes de hule
- No mezclar con ningún tipo de solvente únicamente agua.

### PRESENTACIONES

- Cubeta 19 lts.
- Tambor 200 lts

### NOTA:

Este producto es producido por *MASTER COLORES* para VIPAIN.

Este producto se apeg a la aplicación, uso y especificaciones realizadas por los laboratorios de *MASTERCOLORS*.

VIPAIN no se hace responsable por el mal uso del producto y sus aplicaciones al estar fuera de nuestro control.

