Concretos
Prefabricar
y Construir S.A.S

Concreto lanzado

Usos

- Revestimiento de túneles
- Estabilización de taludes
- Refuerzos estructurales y reparaciones

Ventajas

- Ideal para sistemas de lanzados que con las mejores prácticas de colocación permiten mínimos desperdicios
- Desarrollo ideal de resistencias para la contención en la excavación de los túneles
- Monitoreo térmico a nuestros clientes

Concretos Prefabricar y Construir S.A.S

Propiedades técnicas

Propiedades	Normativa	Valor especificado y observaciones
Asentamiento	NTC 396	6" +/-1" (152 mm +/- 25 mm)
Resistencia a Compresión	NTC 673	"Desde 3000 psi a 6000 psi (21 MPa a 41 MPa)"
Tamaño máximo Nominal Agregado	NTC 174	"1/2"" 3/8""* Por Solicitud Especial."
Propedades Adicionales		"*Manejabilidad Prolongada. * Baja permeabilidad. * Adición de Fibras (Metálica y sintética)"
Tiempos De Fraguado	NTC 890	"* Inicial: Entre 4 y 8 horas *Final:Entre 7 y 11 horas"

Concretos Prefabricar y Construir S.A.S