Concretos
Prefabricar
y Construir S.A.S

Concreto normal

Usos

- Cimentaciones superficiales.
- Andenes y Dinteles.
- Placas de entrepiso.
- Bordillos.
- Otras colocaciones que no requieran transporte especial.

Ventajas

- Productos diseñados bajo la normativa vigente
- Adecuada manejabilidad para su colocación.
- Facilidad para dar acabado superficial
- Altos rendimientos en obra

Concretos Prefabricar y Construir S.A.S

Propiedades técnicas

Propiedades	Normativa	Valor especificado y observaciones
Asentamiento	NTC 396	4" +/-1" (102 mm +/- 25 mm)
Resistencia a Compresión	NTC 673	"Desde 1000 psi a 6000 psi (7 MPa a 41 MPa)"
Tamaño máximo Nominal Agregado	NTC 174	1/2" y 1"
Propedades Adicionales		"* Resistencias Aceleradas a 3 y 7 días * Baja permeabilidad * Temperatura Controlada * Adición de Fibras (metálica y sintética)"
Tiempos De Fraguado	NTC 890	"* Inicial: Entre 4 y 8 horas *Final:Entre 7 y 11 horas"

Concretos Prefabricar y Construir S.A.S