

Concretos Prefabricar y Construir S.A.S

CONCIETO DISO INCUSTRIAL

US0S

- Pisos.
- Bodegas de altas superficies.
- Zonas francas.
- Colocación especial para pavimentos con Equipo de Bombeo.

- Alta manejabilidad.
- Contracción mínima.
- Cumplimiento con las características de durabilidad.
- Alto desempeño y adecuado desarrollo de resistencias.
- Permiten la bombeabilidad y adición de fibras para mejorar su desempeño.



Propiedades técnicas

Propiedades	Normativa	Valor especificado y observaciones
Asentamiento	NTC 396	"* 3"" +/-1"" (76 mm +/- 25 mm) NORMAL * 5 +/-1"" (127 mm +/- 25 mm) BOMBEABLE"
Resistencia a flexión	NTC 2871	"MR35-MR36-MR37-MR38-MR39-MR40-MR41 -MR42-MR43-MR44-MR45-MR46-MR47-MR48 -MR49-MR50 Unidades en kg/cm2"
Tamaño máximo Nominal Agregado	NTC 174	1"
Propedades Adicionales		"* Resistencias Aceleradas a 3 y 7 días * Baja permeabilidad * Contracción controlada * Adición de Fibras (metálica y sintética)"
Tiempos De Fraguado	NTC 890	"* Inicial: Entre 4 y 8 horas *Final:Entre 7 y 11 horas"

