

重庆医疗器械质量检验中心
检验报告首页

报告编号: GCY170042

共3页 第1页

样品名称	一次性使用医用橡胶检查手套		样品编号	GCY170042
	送样()	抽样()		
商 标	/		型号规格	中号(M) 有粉型
委托方	国家食品药品监督管理总局		检验类别	国家监督抽检
委托方地址	北京市西城区宣武门西大街26号院2号楼		产品编号 / 批号	/
标示 生产单位	江西恒生实业有限公司		抽样单编号	53-17-30310-08-03
受检单位	云南东骏药业有限公司临沧分公司		生产日期	2016年08月08日
抽样单位	临沧市食品药品监督管理局		样品数量	100副
抽样地点	仓库		抽样基数	100副
抽样日期	2017.5.11		检验地点	本检验中心试验室
收样日期	2017.5.15		检验日期	2017.6.9~7.7
检验项目	食药监办械监〔2017〕67号文附件1《2017年国家医疗器械抽样(中央补助地方项目)产品检验方案》规定项目			
检验依据	GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》			
检验结论	所检项目符合GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》标准要求。   (检验报告专用章或检验单位公章) 签发日期 2017年7月19日			
备 注	报告中的“—”表示此项不适用,“/”表示此项空白。			

qx.jiayua
 医疗器械
 检验报告专

批准: 王林
 职务: 室主任

审核: 余洋

检验: 黄思危

重庆医疗器械质量检验中心

检验报告

报告编号: GCY170042

共 3 页 第 2 页

试验组	判定原则	检验项目	标准条款	标准要求	检验结果	不合格项数	不合格品数	组判定结论
1	13[1,2]	尺寸	6.1	宽度 (mm): 95 ± 5	93mm ~ 95mm	0	0	符合
				最小长度 (mm): 230	238mm ~ 242mm			
				最小厚度 (mm): 光面 0.08	0.09mm			
				最大厚度 (mm): 光面 2.00	0.14mm			
2	13[1,2]	老化前的扯断力	6.3.2	老化前扯断力的最小值: 7.0N	10.0N ~ 12.0N	0	0	符合
3	13[1,2]	老化后的扯断力	6.3.3	老化后扯断力的最小值: 6.0N	8.1N ~ 11.2N	0	0	符合
		以下空白						