



HOJA TÉCNICA TIRA FMB

- Función:** Se usa para unir permanentemente la banda de precurado con el casco de la llanta durante el proceso de renovado en frío en autoclave o túnel.
- Composición:** Es un adhesivo a base de caucho natural, resinas fenólicas, negro de humo y aceites de proceso
- Apariencia:** Recubierto por una solución base Jabón y cargas Inorgánicas, tiene una presentación en verde (sin vulcanizar). Esta diseñado para tener una excelente adhesión y brillo en verde.
- Características:**
- Alta adhesión en caliente
 - Dimensión de tira ajustable a requerimiento del cliente.
 - Excelentes propiedades de tensión y resistencia al desgarre.
 - 5 meses de caducidad a partir de la fecha de fabricación.
 - Capacidad de ajustar a diferentes temperaturas de vulcanización.
 - Elaborada para una extrusión suave a bajas temperaturas.
 - Empaque especialmente diseñado para evitar que la tira se adhiera entre sí.

PROPIEDADES FISICAS	UNIDAD DE MEDIDA	METODO DE PRUEBA	COJINES
Tensión a la ruptura	Psi	ASTM D-412	2600.00 Mínimo
Elongación	%	ASTM D-412	500.00 Mínimo
Modulo a 300%	Psi	ASTM D-412	900.00 Mínimo
Dureza Shore-A	Grados	ASTM D-2240	53 – 61
Gravedad Especifica	gr/cm3	ASTM D-297	1.11 - 1.14

IMPORTANTE:

Se entiende que la información y los datos de este documento son precisos y que han sido compilados a partir de fuentes aceptadas como confiables, por parte de nuestros proveedores. Se ofrecen para su consideración, investigación y verificación. Los métodos y resultados que derivan, de la revisión y comparación de la información o los datos presentados, son responsabilidad única y exclusiva de quien los realiza. El comprador asume todos los riesgos por su utilización, almacenamiento y manejo de este producto de conformidad con las leyes y regulaciones federales, estatales, aduanales y locales. H.B. PLUS BANDAMATIC NO ASUME GARANTÍA DE NINGUNA CLASE, EXPRESA O IMPLÍCITA, RELACIONADA CON LA PRECISIÓN O LA TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LOS DATOS INCLUIDOS EN ESTE DOCUMENTO.

H.B. PLUS BANDAMATIC no será responsable por demandas relacionadas por el uso o la confiabilidad de la información y los datos contenidos en este documento por parte de cualquier persona independientemente de si se demanda por la falta de precisión, de totalidad o por inducción a error. Esta información se refiere al producto designado o referenciado y puede no ser válida para dicho producto, cuando es utilizado en combinación con cualquier otro producto, material o en cualquier proceso posterior a la fabricación del mismo producto.