

## MANEJO DE LOS PIGMENTOS PARA LAS RESINAS UV

### Pigmentos Líquidos:

Sólo debe usar nuestros pigmentos líquidos ya que son los únicos compatibles con nuestras Resinas UV.

Use 2% en peso o por cada 10 ml, 4 gotas máximo.

### Pigmentos en Polvo:

Use máximo el 0.5% en peso. Esto aplica también para el glitter.

En el caso de los pigmentos fosforescentes (glow in the dark) podrá adicionar hasta un 2% máximo.

A continuación se muestran mediciones por cada 10 ml de resina:



Glitter

Glow

Polvo

Mezcle perfectamente los pigmentos con la resina, tanto líquidos como en polvo.