

Pino Amarillo del Sur de USA

Madera Dimencionada Para Estructuras	
Densidad:	Alta
Porcentaje de Humedad:	19% Maximo
Grados de Calidad	Caracteristicas del Grado y Usos Tipicos
Selecta Estructural	Alta Calidad, limitada en caracteristicas que afectan su resistencia y rigidez. Recomendada para usos en donde alta fuerza, rigidez y buena apariencia sea deseadas.
No. 1	Recomendada para construcciones en donde alta resistencia y apariencia sean deseada.
No. 2	Recomendada en la mayoria de las construcciones en donde los valores de resistencia la requieran. Permite cualquier tipo de nudo con considerable espacio entre ellos.
N0. 3	Recomendada para construccion general en donde la apariencia no sea un factor. Muchas de las piezas podrian ser de clase No. 2 exepcto por algunas caracteristicas minimas.
Medida Nominal Pulgadas	Medida Real Milimetros
2 x 4	38.1x88.9
2 x 6	38.1x139.7
2x 8	38.1x184.15
2x 10	38.1x234.95
2 x 12	38.1x285.75
4 x 4	88.9 x 88.9
4 x 6	139.7 x 139.7