



BLOQUE DE CEMENTO A 10

Fecha 10/12/2020

Código: SA10

Versión: 001 - 2021



| Referencia Externa | Referencia Kreato | FICHA TECNICA |
|--------------------|-------------------|---------------|
| A 10 (Ref. IDU) | SA10 | |

ESPECIFICACIONES

| DIMENSIONES | LARGO | ANCHO | ALTO |
|-------------------------|------------|-------|-------|
| | 80 cm | 20 cm | 50 cm |
| COLOR | Gris | | |
| TEXTURA | Lisa | | |
| PESO APROXIMADO | 135 Kg/un | | |
| RENDIMIENTO | 1.25 un/ml | | |
| MÓDULO ROTURA- Promedio | 4.0 Mpa. | | |
| MÓDULO ROTURA- Unidad | 3.5 Mpa. | | |

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

El trasiego y movimientos debe efectuarse cuidadosamente de manera que se eviten desportilladuras. No se debe hacer arrastrando las piezas sobre el piso. Tampoco se deben trasladar apoyándolos sobre los cantos mediante cabeceos sucesivos.

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| ABSORCIÓN DE AGUA | No aplica de acuerdo a normatividad |
| RESISTENCIA A LA ABRASIÓN | No aplica de acuerdo a normatividad |

OBSERVACIONES

Las fisuras menores, inherentes al método de fabricación, o las desportilladuras menores que resultan de los métodos usuales de manipulación en el despacho y en la entrega, no son motivo de rechazo. (NTC 4109 capítulo 6.1.1.2) Las texturas de las caras pueden ser rústicas o lisas. El peso aproximado esta expuesto a variaciones, Es un parámetro variable.

| | | |
|-------------|----------|---------|
| TOLERANCIAS | LONGITUD | ± 5 mm. |
| | ANCHO | ± 3 mm. |
| | ESPESOR | ± 3 mm. |

| | |
|------------------|--|
| USO Y APLICACIÓN | Confinamiento y separación entre las estructuras de andén y vía. |
|------------------|--|

| | |
|-----------------------|----------|
| NORMATIVIDAD APLICADA | NTC 4109 |
|-----------------------|----------|

Gerencia Técnica - Ing. Luis Alfonso Ortiz M.

KREATO SAS.

Gerencia General KREATO