

## FICHA TÉCNICA

# ESTUCO TRIO EXTERIOR EN POLVO

### ESTUCO LISTO PARA ENLUCIR PAREDES DE GRAN PLASTICIDAD Y ALTA RESISTENCIA



#### DESCRIPCIÓN

**ESTUCO TRIO EXTERIOR**, es un estuco listo que se presenta como polvo fino modificado con polímeros que le confieren gran plasticidad y excelente dureza.

#### USOS

Como revestimiento para acabado sobre pañetes, concreto y laminas de fibrocemento, superficies niveladas en general Después de aplicado recibe fácilmente pintura.

#### VENTAJAS

- ✓ Estuco listo altamente manejable
- ✓ Fácil preparación, solo tiene que adicionarle agua
- ✓ Acabado uniforme y suave textura
- ✓ Control de consumo en la obra
- ✓ Menos desperdicio por su fácil rehidratación
- ✓ Igual resistencia en interiores y exteriores
- ✓ Debido a su color **BLANCO** ahorra consumo de pintura
- ✓ Una vez seco tiene alta dureza
- ✓ Si no consume la totalidad del producto cierre bien el empaque con el producto sobrante y úselo cuando lo requiera

#### OFICINAS ADMINISTRATIVAS:

Cra 51 # 100 – 51 Blue Gardens oficina 709

**TELEFONOS:** (5) 3854007 cel 3103775642  
Barranquilla, Atlántico

#### PLANTA DE PRODUCCIÓN:

Calle 3 No. 51 - 107. Barranquilla, Atlántico

**TELEFONO:** (5) 3116884-3853998

**CELUFUJO:** 311- 4188937

**CORREO ELECTRÓNICO:**

[calidad@yesosdelcaribe.com.co](mailto:calidad@yesosdelcaribe.com.co);

[servicioalcliente@yesosdelcaribe.com.co](mailto:servicioalcliente@yesosdelcaribe.com.co)

## **MODO DE EMPLEO**

### **Preparación de la superficie:**

Limpiar la superficie por medios mecánicos, y dejarla completamente libre (de moho, aceite, productos bituminosos, polvo, o cualquier otro elemento extraño). Las superficies con pinturas, deben ser raspadas, lijadas y lavadas para eliminar las impurezas.

### **Preparación del producto:**

En un recipiente limpio mezcle 2 partes de **ESTUCO TRIO EXTERIOR** por 1 partes de agua hasta obtener una consistencia adecuada para la aplicación. Mezcle bien para evitar la formación de grumos.

**Aplicación:** Aplique de dos a tres capas, con llana lisa en forma uniforme (dependiendo del acabado y lo aplomado de la superficie), dejando secar entre capa y capa.

La mezcla se puede rehidratar hasta 15 minutos después de preparada para restituirle su consistencia de pasta. El estuco cuando está húmedo presenta entizamiento, después de 24 horas de secado no debe presentar este fenómeno.

Si se utiliza pintura (vinilo acrílico) como acabado final, puede colocar una primera capa de ésta, 24 horas después de haber terminado la aplicación de **ESTUCO TRIO EXTERIOR**.

Para mejores Resultados siga los siguientes pasos:

1. Aplique una primera capa de **ESTUCO TRIO EXTERIOR** en consistencia semifluida, para que sirva de imprimante de las demás capas.
2. Cuando la primera capa presente apariencia opaca, inicie la aplicación de la segunda capa de **ESTUCO TRIO EXTERIOR** en consistencia pastosa y en sentido perpendicular a la aplicación de la primera, de tal forma que corrija imperfecciones y empareje la colocación. Ejercer poca presión para que el producto se adhiera sobre la superficie y evitar porosidades.
3. Inmediatamente seca la segunda capa, aplique una tercera en consistencia semifluida. Dé el acabado final según lo requiera.

#### **OFICINAS ADMINISTRATIVAS:**

Cra 51 # 100 – 51 Blue Gardens oficina 709

**TELEFONOS:** (5) 3854007 cel 3103775642  
**Barranquilla, Atlántico**

#### **PLANTA DE PRODUCCIÓN:**

Calle 3 No. 51 - 107. Barranquilla, Atlántico

**TELÉFONO:** (5) 3116884-3853998

**CELUFUJO:** 311- 4188937

#### **CORREO ELECTRÓNICO:**

[calidad@yesosdelcaribe.com.co](mailto:calidad@yesosdelcaribe.com.co);

[servicioalcliente@yesosdelcaribe.com.co](mailto:servicioalcliente@yesosdelcaribe.com.co)

## DATOS TÉCNICOS

CARACTERISTICAS	ESPECIFICACION
Presentación	25 Kg
Color	Blanco
Aspecto	Polvo fino
Densidad aparente	0.85 gr/cc
Agua de Amasado	Aprox 12 L por bolsa de 25 Kg.
Rendimiento	1.5 kg./ m <sup>2</sup>
Vida en el recipiente	60 minutos
Tracción a la superficie	1.1 Mpa

## RECOMENDACIONES

Estuque con **ESTUCO TRÍO EXTERIOR** sobre pañetes o repellos que tengan 10 días mínimo, evitando la aparición de grietas.

Después de la aplicación, evite mojar la superficie o someterla a polvo excesivo durante 36 horas.

Las herramientas utilizadas deben limpiarse con agua inmediatamente después de su uso, antes de que el producto haya endurecido.

## NORMAS DE SEGURIDAD

Manténgase fuera del alcance de los niños, se recomienda usar guantes de caucho y gafas de protección para su manipulación. En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua.

## ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El tiempo de almacenamiento para **ESTUCO TRÍO EXTERIOR** es de 6 meses, en su empaque original, cerrado, en lugar fresco, libre de humedad, bajo techo y sobre estibas.

Transportar sobre estibas en vehículos cerrados, protegidos de la humedad.