

MAXIYESO SUPERESCAYOLA

- **Optimo Fraguado**
- **Máxima Blancura**
- **Mayor Finura**
- **Mayor Resistencia**



Descripción

MAXIYESO SUPERESCAYOLA, es un producto constituido por Sulfato de Calcio Semihidrato de excelente pureza, obtenido a partir de minerales de origen natural, los cuales son sometidos a procesos especializados de calcinación y molienda fina. El producto resultante una vez mezclado con agua en determinadas proporciones es capaz de fraguar y obtener elementos y superficies de excelentes resistencias de color blanco.

Propiedades físicas típicas.

Relación agua/yeso	0.8
Tiempo de fraguado inicial (minutos)	3.5 – 6.5
Tiempo de Fraguado final. (minutos)	< 20
Humedad combinada (%)	5.5 - 6.0
Resistencia mecánica a Flexión (psi)	600 - 650
Granulometría en malla Nº 200 (% Peso retenido)	1.5 – 2.5
Pureza (% Sulfato de calcio)	96

Usos

- Para fabricar molduras, cielos rasos, cornisas, rosetas, frisos y ménsulas.
- Para fabricar figuras y muñecos decorativos.
- Para fabricación de estuco de alta calidad y resistencia.
- En general para la fabricación de elementos que requieran de un tiempo de fraguado rápido para incrementar la productividad del operario.

Presentación y Empaque

Bolsa de polipropileno plastificada en presentación de 25 Kg.

Ventajas del producto



OFICINAS ADMINISTRATIVAS:
Cra 55N°100-51 Of.709 Ed. BlueGarden
TELÉFONOS: (5) 3854007 - (5) 3116530
FAX: Extensión: 110
Barranquilla, Atlántico

PLANTA DE PRODUCCIÓN:
Calle 3 No. 51 - 107. Barranquilla, Atlántico
TELÉFAX: (5) 3116530
CELUFIJO: 311- 4188937
CORREO ELECTRÓNICO: calidad@yesosdelcaribe.com

- Máximo rendimiento por bolsa, mediante la fabricación de un mayor número de elementos prefabricados por bolsa al presentar una mayor finura.
- Permite lograr niveles máximos de resistencia y durabilidad en la fabricación de molduras y elementos prefabricados por la pureza de sus materias primas.
- Mayor blancura y dureza al rayado en la fabricación de estucos.
- Por su óptimo fraguado permite la elaboración de un mayor número de piezas en cada molde por turno, aumentando la productividad del operario y de los moldes.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

- Sellar la bolsa después de haber sido abierta, porque absorbe la humedad ambiental y se deteriora el producto formándose grumos.
- No adicione ninguna sustancia para modificar el fraguado, consulte con el fabricante.
- Adicione siempre el Maxiyeso Superescayola al agua y no al contrario.
- El tiempo de almacenamiento para Maxiyeso Superescayola es de 6 meses, en su empaque original, cerrado, en lugar fresco, libre de humedad, bajo techo y sobre estiba
- Transportar siempre sobre estibas en vehículos cerrados, protegidos de la humedad.



OFICINAS ADMINISTRATIVAS:
Cra 55N°100-51 Of.709 Ed. BlueGarden
TELÉFONOS: (5) 3854007 - (5) 3116530
FAX: Extensión: 110
Barranquilla, Atlántico

PLANTA DE PRODUCCIÓN:
Calle 3 No. 51 - 107. Barranquilla, Atlántico
TELÉFAX: (5) 3116530
CELUFIJO: 311- 4188937
CORREO ELECTRÓNICO: calidad@yesosdelcaribe.com