

1. NOMBRE DEL PRODUCTO**ESTUCO PLÁSTICO TEXTUCO®****2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Estuco plástico **TEXTUCO®** es una masilla lista para usar a base de materiales minerales molidos, ligantes poliméricos y aditivos especiales, que ha sido formulado para ser usado como pre-acabado de superficies en interiores

Usos

Se utiliza como material para el pre-acabado sobre pañetes (frisos, revoques o repellos) y superficies lisas de concreto; su buena adherencia permite también el ser aplicado sobre superficies ya pintadas.

3. VENTAJAS

- Viene listo para usar, no requiere mezclas previas
- Posee una alta adherencia al pañete o revoque, al igual que a la pintura de acabado
- Tiene muy buena compatibilidad tanto con pinturas base agua, como base solvente
- Posee un comportamiento reológico especial, de tal forma que permite que el producto no descuelgue durante la aplicación ni se caiga de la llana
- Seca rápidamente entre capas
- Posee muy buena lijabilidad; no embota la lija
- Por ser un producto listo para usar, facilita el control y la administración de materiales en la obra
- Tiene el respaldo y la garantía de marca Corona®

4. PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Estuco plástico **TEXTUCO®** se presenta en bolsa de 400g y 1 kg y en envases de galón por 6.6 kg y cuñete de 28 kg.

Se debe almacenar bajo techo, en un lugar fresco y ventilado, separado de las paredes y el piso.

Colocar máximo 504 bolsas de 400g y 1 kg, 120 galones de 6.6 kg, o 24 cuñetes de 28 kg por estiba. Se sugiere no arrumar más de 2 estibas de altura.

El producto tiene una vida útil de 12 meses a partir de su fabricación, conservado en ambientes cubiertos, frescos y en su empaque original.

Una vez abierto, puede durar hasta tres meses en su empaque original, bien sellado y en ambiente cubierto y fresco.

5. PROPIEDADES**Tabla de consumo aproximado**

Consumo por área intervenida (por mm de espesor)	4 ± 1 m ² /gl (Consumo de 1,4 ± 0,5 kg/ m ²)
--	--

(1) El consumo real del producto depende del estado de la superficie sobre la cual se aplique, en particular de la nivelación y textura. Texturas rugosas y porosas

Rendimiento aproximado**Características en estado fresco**

Consistencia	cremosa
Color	Blanco
pH	8 a 9.5
Densidad en fresco	1.76 ± 0.03 g/cm ³
Temperatura de aplicación	Entre 4°C a 35°C
Descuelgue	No presenta
Espesor máximo de aplicación	1 mm
% de sólidos	77 ± 1

Características en estado endurecido

Comportamiento	Rígido
Color	Blanco uniforme

Nota: Valores típicos sujetos a cambio sin notificación. Los resultados mostrados son típicos para el producto y pueden presentar variaciones. El desempeño en obra dependerá de los soportes sobre los cuales se aplique y de la mano de obra.

6. APLICACIÓN**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE O SOPORTE**

Todas las superficies deben estar entre 5 y 30 °C.

Verifique que la superficie se encuentre estructuralmente sólida, firme y bien fraguada, libre de fisuras o partes sueltas, sin polvo, grasa, aceite, o selladores de hormigón y agentes de curado potencialmente nocivos para la adherencia del producto.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

- Mezcle el producto antes de aplicar, para homogenizar
- Aplique Estuco plástico **TEXTUCO®** con llana metálica lisa o espátula
- Para lograr una buena superficie se recomienda aplicar de 3 a 4 manos (dependiendo del tipo de acabado y de la planitud de la superficie), combinando el sentido horizontal con el vertical para lograr una buena nivelación; el tiempo de secamiento entre capas debe ser del orden de 2 a 4 horas, según el clima reinante
- Lije la superficie en seco con lija # 200 o superior, una vez esté seco el Estuco plástico **TEXTUCO®**

Estuco plástico **TEXTUCO®**

Página 1 de 2

- Realice el proceso de pintura 3 días después de aplicado el estuco (para pinturas base agua) o 6 días (para pinturas base aceite)
- Lave las herramientas con agua antes de que el producto haya endurecido

7. PRECAUCIONES Y LIMITACIONES

Estuco plástico TEXTUCO® está garantizado como producto, por lo tanto, tenga en cuenta:

- No mezcle Estuco plástico TEXTUCO® con otro producto
- Para evitar la aparición de fisuras y rechupes en el corto plazo, aplique el producto en 2 o 3 capas delgadas con tiempo de secamiento entre ellas
- La temperatura mínima de aplicación es de 5 °C. En bajas temperaturas el secado es muy lento y por ello deben aumentarse los tiempos de secado.
- El tiempo de secado del producto está condicionado por la temperatura y la humedad relativa del lugar donde se aplica
- Verifique la calidad del sustrato antes de la aplicación. Si el sustrato presenta fisuras mayores a 0.5 mm, resánelas previamente
- Si el acabado final se realiza con pintura base solvente, el tiempo mínimo de secado es de 6 días
- El resultado final depende de la experiencia y habilidad del aplicador y su correcta orientación

8. PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Los siguientes productos Corona Son compatibles con Textuco

Primercor® o **Acrilcor 50®** como imprimador de superficie para mejorar las condiciones de adherencia a La superficie

Familia de Pintura Corona®, para dar acabado a la superficie

Llana lisa para estucar Rubí para la aplicación del producto

9. CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

Producto	Tipología de producto	VOC calculados máximos ^(*)	Materiales regionales (distancia < 800 km)
TEXTUCO®	masilla	< 0 g/l	Sabaneta (Ant)
Contenido de materiales post-industriales (% en peso)			0

(*) Calculados con base en la participación de liberadores de VOC's en base húmeda

10. MEDIDAS DE SEGURIDAD

Consulte la Hoja de Seguridad del Producto para más información sobre medidas de seguridad y manejo ambiental

11. INFORMACIÓN ADICIONAL

La información proporcionada en esta Ficha de Técnica de Producto está concebida solamente como una guía para el uso del Estuco plástico TEXTUCO® y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad.

La información se refiere únicamente al producto especificado, y no es válida cuando es usado en combinación con otros materiales, a menos que sea indicado en esta ficha técnica.

A nuestro entender, la información técnica que incluimos es precisa y correcta. Toda la información técnica e instrucciones publicadas están sujetas a cambio sin previo aviso.

Los valores mostrados son típicos del producto y pueden presentar variaciones. El desempeño en obra dependerá de los métodos de instalación y las condiciones del sitio de obra.

12. NOTAS LEGALES

La garantía ofrecida por CORONA®, cubre los defectos de fabricación que incidan en la calidad, idoneidad y seguridad de sus productos, conforme a lo establecido en el empaque de estos, en la ficha técnica y/u hoja de seguridad. CORONA® no es responsable de cualquier garantía de aptitud para un uso o propósito particular de cada cliente.

La información proporcionada en esta Ficha Técnica está concebida solamente como una guía para el uso del Estuco plástico TEXTUCO® y es suministrada de buena fe basados en la experiencia de CORONA®, sobre los productos que han sido evaluados desde el desempeño, almacenamiento, manipulación y aplicados bajo condiciones controladas de acuerdo con las recomendaciones de CORONA®, por lo que no debe considerarse como una garantía o especificación de calidad.

Debido a la variedad de sustratos, materiales, condiciones de bodegaje y obra diferentes y que tanto la preparación de superficie como la aplicación dependen de factores externos que no podemos controlar, no es posible dar alguna garantía que esté relacionada con su transporte, comercialización o capacidad para un desempeño particular, además ningún compromiso de cualquier relación legal ya sea a partir de esta información, recomendación escrita o a partir de otra asesoría ofrecida tampoco puede ser relacionado como una garantía. Por esta razón se hace énfasis en que el usuario del producto debe hacer sus evaluaciones previas, tanto en aplicación como en el desempeño deseado.

Todo usuario del Estuco plástico TEXTUCO®, debe hacer referencia siempre a la versión más actualizada de Ficha Técnica del Producto y Hoja de Seguridad las cuales pueden ser solicitadas o consultadas en la Página Web.

www.corona.co