

Acabados para Piscinas, Spas y Fuentes

POOL BRITE Plaster para piscinas



Pool Brite es un plaster para piscinas pre-mezclado diseñado para proveer un acabado excepcionalmente liso, duradero y radiantemente blanco. La fórmula única de Pool Brite a base de los mármoles más blancos, cemento premium e ingredientes especiales; realzan el rendimiento y resistencia a los problemas comunes de plasters tales como manchas, delaminaciones, y descoloración. Los aditivos de alta tecnología utilizados en Pool Brite convierten los hidróxidos de calcio en silicatos de calcio reforzados y los hidratos de aluminio aumentan en densidad, reduciendo así la permeabilidad y mejorando la resistencia química.

FABRICANTE:

SGM, Inc.
1502 SW 2nd Place
Pompano Beach, FL 33069-3220
(800) 641-9247
(954) 943-2288
Fax: (954) 943-2402
www.sgm.cc
sales@sgm.cc

DATOS TÉCNICOS:

A la fecha, ninguna especificación ha sido aprobada por la industria. Nuestro material es comprobado y certificado por laboratorios independientes. Todos los datos aquí provistos son brindados de buena fé; sin embargo, SGM se reserva el derecho de cambiar los productos y las especificaciones sin previo aviso. SGM le aconseja a todos los interesados que satisfagan cualquier duda con respecto a la exactitud de los datos aquí provistos y a buscar cualquier certificación del producto si lo consideran oportuno.

INSTALACIÓN:

PREPARACION DE LA SUPERFICIE:

Examine la superficie para identificar cualquier material extraño que pueda interferir con la apropiada adhesión del nuevo plaster. Elimine todo material suelto (como pintura, azulejos o lechada) raspando, mediante lavado con agua a presión o pulido por chorro de arena. Identifique por el sonido, los lugares huecos en plaster. Verifique que no haya alga, moho, o florecimiento. Si encuentra alga o moho remuévalos con cloro. Fallar al hacer ésto dará como resultado descoloramiento y adhesión

fallida (delaminaciones). Limpie toda mancha de aceite y grasa usando fosfato trisódico o su equivalente con agua, ponga la superficie en remojo de ser necesario. Remueva toda solución de limpieza utilizando agua a presión. Remueva y repare todo plaster que esté descascarado o hueco. Haga un orificio de 3 pulgadas alrededor de los sitios dañados del plaster y remueva los desechos. Corte por debajo de las orillas del plaster existente. Llene los orificios con el cemento de revestimiento especificado (Mortar Mix y Acrylic Admix Southcrete 25) para nivelar el plaster.

Remueva cualquier losa o accesorio que esté suelto; corte por debajo del plaster existente 2 pulgadas por debajo de la línea de la losa y alrededor de las líneas de retornos y accesorios a una profundidad de 3/8 de pulgada. Detenga la penetración de agua a la piscina. Rellene grietas y salideros usando SGM Dynamite Pool Patch. Enjuague la superficie limpia con una solución de ácido muriático. Use la concentración necesaria para limpiar y hacer áspera la superficie; las superficies lisas pueden requerir una mayor concentración. Neutralice la superficie con una solución de bicarbonato de sodio y agua para eliminar cualquier residuo de ácido el cual puede impedir la adhesión. Remueva cualquier solución de ácido por medio del empleo de agua a gran presión. Cubra las entradas y salidas de las líneas con cubiertas expandibles o tapas para así evitar tupición. Marque el lugar donde están los accesorios usando una cinta

adhesiva o sobre un dibujo a escala. Coloque una bomba para sacar agua en el tragante principal de la piscina para remover toda el agua que está corriendo o estancada. No comience la instalación hasta que la estructura de la piscina no se haya curado por 28 días.

Para proyectos de renovación (reinstalación de plaster sobre uno ya existente) y para esqueletos de concreto de piscinas formados o vertidos, aplique SGM Bond Kote como se le señala. Permita al Bond Kote curar por, al menos, 6 horas antes de aplicar el plaster. Plaster deberá ser aplicado al Bond Kote dentro de un espacio de tiempo de entre 3 a 5 días. Si se deja por más de 5 días asegúrese de que el Bond Kote esté limpio de polvo, floración y otros contaminantes. Si es necesario, limpie vigorosamente el Bond Kote utilizando un cepillo mientras lo rocía con agua; puede usar el cloro a su conveniencia.

MEZCLADO:

Pool Brite se fabrica en lotes de 4,000 a 20,000lbs. (1,800 a 9,000kg) usando ingredientes naturales. Por ésta razón habrá variaciones en la tonalidad de color entre lotes. Los números de lotes están impresos en la base de la bolsa. Es importante que el consumidor siga las instrucciones detalladamente para asegurar la mayor consistencia de color en la piscina.