## LENTES GAS PERMEABLES

### KERATOS KERAPERM K QUERATOCONO

Acrilato de Fluorosilicona
Filcon III 4
Permeabilidad Alta DK 100
Humectación 21
Indice de Refracción 1.44
Color Azul, Gris
Filtro UV
ALINEAMIENTO APICAL

### KERATOS KERAPERM E

Acrilato de Fluorosilicona
Filcon III 3
Permeabilidad Media DK 50
Humectación 19
Dureza 85 Shore
Indice de Refracción 1.45
Color Azul, Verde
USO DIARIO

### KERATOS KERAPERM E 100

Acrilato de Fluorosilicona
Filcon III 4
Permeabilidad Alta DK 100
Humectación 21
Indice de Refracción 1.44
Dureza 81 Shore
Color Azul
Filtro UV
USO DIARIO EXTENDIDO

### KERATOS KERAPERM XO2

Acrilato de Fluorosilicona
Permeabilidad Alta DK 141
Humectación 38
Dureza 78 Shore
Indice de Refracción 1.42
Color Verde
Filtro UV
USO DIARIO EXTENDIDO
Bausch + Lomb Boston Materials

### KERATOS KERAPERM XO

Acrilato de Fluorosilicona
Permeabilidad Alta DK 100
Humectación 49
Dureza 81 Shore
Indice de Refracción 1.41
Color Violeta, Azul
Filtro UV
USO DIARIO EXTENDIDO
Bausch + Lomb Boston Materials

### KERATOS KERAPERM MAX

Acrilato de Fluorosilicona
Permeabilidad Alta DK 141
Humectación 38
Dureza 78 Shore
Indice de Refracción 1.42
Color Verde
Filtro UV
Bausch + Lomb Boston Materials

### KERATOS MULTIVISIÓN PROGRESIVA

Acrilato de Fluorosilicona
Permeabilidad Alta DK 100
Humectación 21
Dureza 83 Shore
Indice de Refracción 1.41
Color Azul y Gris
Filtro UV
USO DIARIO EXTENDIDO

### RECLAIM HD GP MULTIFOCAL

CooperVision Specialty EyeCare Blanchard

### ORTO KERATOLOGIA

Acrilato de Fluorosilicona
Filcon III 4
Permeabilidad Alta DK 100
Humectación 21
Indice de Refracción 1.44
Dureza 81 Shore
Color Azul
Uso Nocturno
Filtro UV

### Orto-K

CooperVision Specialty EyeCare Paragon CRT

Acrilato de Fluorosilicona
Permeabilidad Alta DK 100
Humectación 38
Dureza 78 Shore
Indice de Refracción 1.42
Color Azul
Uso Nocturno
Filtro UV

### KERATOS KERAPERM ESCLERAL SG

Acrilato de Fluorosilicona
Permeabilidad Alta DK 100
Color Transparente, Azul
Indice de Refracción XO 1.415
XO2 1.424
Contenido Silicona
XO 8 - 9 %
Xo2 12 - 13%
Filtro UV
USO DIARIO
Bausch + Lomb Boston Materials

### Onefit SCLERAL LENS PLATFORM

Onefit MED SCLERAL LENS

ESCLERAL
ONEFIT
ONEFIT MED

CooperVision Specialty EyeCare Blanchard

## LENTES BLANDOS

### KERATOS KERASOFT F 55

Methafilcon A Filcon IV 2
(Moldeado)
Contenido Acuoso 55%
Permeabilidad O2 19.5
Módulo Elasticidad 0.47
Tinte de Visibilidad Filtro UV
Curva Base 8.6 Diametro 14.2
Poderes: + 6.00 a -20.00
USO DIARIO EXTENDIDO
BIMESTRAL
Caja de 6 Lentes

### KERATOS KERASOFT 70

Xylofilcon A Filcon II 3
(Torneado)
Contenido Acuoso 75%
Permeabilidad O2 43
Módulo Elasticidad 0.17
Curva Base 8.3, 8.4, 8.6, 8.9
Poderes: -0.25 a -28.00 y +0.25 a +30.00
Diámetro 13.5 a 17.0
Transparente y Tinte de Visibilidad
USO DIARIO EXTENDIDO
CONVENCIONAL

### KERATOS KERASOFT 70 TERAPEUTICO

Xylofilcon A Filcon II 3 (Torneado)
Contenido Acuoso 75%
Permeabilidad O2 43
Módulo Elasticidad 0.17
Curva Base 86
Tinte de Visibilidad
Poder Neutro
Diámetro 14.2
USO DIARIO EXTENDIDO
BIMESTRAL

### KERATOS KERASOFT Blando Tórico CONVENCIONAL

MAYOR TRANSMISIBILIDAD DE OXIGENO

Xylofilcon A Filcon II 3
(Torneado)
Contenido Acuoso 75%
Permeabilidad O2 43
Módulo Elasticidad 0.17
Color Tinte de Visibilidad
Curva Base 8.4, 8.6
Poder: -20.00 a +20.00
Cilindro -0.75 hasta -8.00
USO DIARIO EXTENDIDO
CONVENCIONAL

### KERATOS KERASIL 74

KeraSil Hidrogel de Silicona
Filcon II 3 (Definitive)
Contenido Acuoso 74% DK/L 75
Módulo Elasticidad 0.39
Curva Base 8.3,8.4, 8.6, 8.9
Poderes + 20.0 a -20.00
Diámetro 14.5
Color Transparente
USO DIARIO EXTENDIDO
SEMESTRAL
Caja por 2 Lentes

### KERATOS KERAFAQUIC 70

Xylofilcon A Filcon II 3 (Torneado)
Contenido Acuoso 75%
Permeabilidad O2 43
Módulo Elasticidad 0.17
Color Transparente
Curva Base 7.50 a 9.00. Pasos 0.10
Poderes +10.0 a +35.00
Diámetro 12.5, 13.5, 14.0, 14.5
USO DIARIO EXTENDIDO
BIMESTRAL
Caja por 6 Lentes

### KERATOS KERASOFT COSMO-PROTESICO

Acofilcon A Filcon II 2(Torneado)
Contenido Acuoso 59%
Permeabilidad O2 26
Módulo Elasticidad 0.14
Cafe claro, Medio y Oscuro
Pupila Negra 4 y 5 mm, Transparente
4 mm, Roja 5 mm, Iris Rojo 11.5 mm
Xchrome Rojo de 11.5 mm
Curva Base 8.3,8.4, 8.6, 8.9
Diámetro 14.5
USO DIARIO CONVENCIONAL

### KERATOS KERAKONE

Hidrogel de Silicona
Filcon II 3
Contenido Acuoso 74%
DK/L 75
Módulo Elasticidad 0.28
Curva Base 7.5 a 8.4
Diámetro 14.5
Color Transparente
USO SEMESTRAL
Caja por 2 Lentes

### KERATOS SURGY LENS

Hidrogel de Silicona
Filcon II 3 (Definitive)
Contenido Acuoso 74%
DK/L 75
Módulo Elasticidad 0.39
Curva Base 8.6, 8.8, 8.9 Diámetro 16,17
9.2, 9.5 Diámetro 16,18, 20, 22
Poder Neutro
Color Transparente
TERAPEUTICO
BIMESTRAL

Keratos

www.laboratorioskeratos.com

Laboratorios Keratos S.A.S.
Carrera 16 A No. 80 – 65
Torre Oval. Piso 2.
Bogotá, Colombia
Teléfonos: 601 635 5150
Celular: 313 8315089
Email: pedidos@keratos.com.co