



IMPER VP

Impermeabilizante estiren acrílico en base agua con excelente anclaje acabado mate, sin problemas de amarillamiento.

ESPECIFICACIONES

Aspecto	Viscoso
% Solidos	55 – 60
Viscosidad *	35000 – 70000 CP
PH	8.0 – 9.0
Ciclos de lavado	12000
Dureza Shore **	40
Rendimiento teórico (primario y dos manos)	0.9 M2/LT
Solvente	Agua
Tiempo secado tacto 25 – 30% humedad relativa	30 mins
Tiempo secado entre mano y mano	24 hrs
Tiempo curado total	5 – 10 días
Acabado	Mate
Color	Blanco, rojo y verde

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1. La superficie debe estar seca, libre de polvo y grasa, la absorción y el rendimiento dependerá del uso o no uso de malla sencilla o reforzada.
2. Se debe aplicar sellador “VP Seal” 4:1 para cerrar poro y resanar todas las grietas e imperfecciones de superficie, revisión de chaflanes, etc.
3. Para resanar grietas recomendamos nuestro cemento plástico VP PLASTIC, aplicar una mano sin diluir y dejar secar 24 hrs, y posteriormente segunda mano de forma perpendicular.
4. Si se usa malla de refuerzo, se aplica una mano sin diluir para ir pegando la malla, posteriormente se aplica mano

por encima de la malla hacia un solo lado y 24 hrs después en forma perpendicular.

5. Duración 5 años dándole su respectivo mantenimiento a la loza y puede variar en función de las condiciones de la losa, espesor de aplicación, calidad del trabajo efectuado, condiciones climáticas, etc.

EQUIPO DE APLICACIÓN

- Brocha
- Rodillo
- Cepillo

PRECAUCIONES

- Evitar el contacto con los ojos
- No ingerir
- Uso de googles y guantes de hule
- No mezclar con ningún tipo de solvente únicamente agua.

PRESENTACIONES

- Cubeta 19 lts.
- Tambo 200 lts

NOTA:

Este producto es producido por *MASTER COLORES* para VIPAIN.

Este producto se apeg a la aplicación, uso y especificaciones realizadas por los laboratorios de *MASTERCOLORS*.

VIPAIN no se hace responsable por el mal uso del producto y sus aplicaciones al estar fuera de nuestro control.



CONTACTO: ADMINISTRACION@VIVEROOM.COM.MX
WWW.VIVEROOM.COM.MX