



VP 100

*Pintura Vinil Acrílica de excelente adherencia y durabilidad
Base agua sin problemas de amarillamiento
Ideal para fondo y acabados económicos.*

ESPECIFICACIONES

Aspecto	Color blanco y pasteles
% Sólidos	60
Viscosidad *	5000 - 6000 CPS
PH	8.0 – 9.0
Ciclos de Lavado	1000
Dureza Shore **	70
Rendimiento	4 a 5 m2/lit
Solvente	Agua
Tiempo secado tacto	30 mins
Tiempo curado	48 hrs
Acabado al secar	Mate
Color	Selección
Dilución	10% con rodillo

EQUIPO DE APLICACIÓN

- Brocha
- Rodillo
- Equipo Airless

PRECAUCIONES

- Evitar el contacto con los ojos
- No ingerir
- Uso de goggles y guantes de hule
- No mezclar con ningún tipo de solvente únicamente agua.

PRESENTACIONES

- Cubeta 19 lts.
- Tambor 200 lts

NOTA:

Este producto es producido por *MASTER COLORES* para VIPAINT.

Este producto se apeg a la aplicación, uso y especificaciones realizadas por los laboratorios de *MASTERCOLORS*.

VIPAINT no se hace responsable por el mal uso del producto y sus aplicaciones al estar fuera de nuestro control.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1. La superficie debe estar seca, libre de polvo y grasa, la absorción y el rendimiento dependerá del tipo de muro.
2. Se debe aplicar sellador "Dany seal" para cerrar poro y aplicar primera mano.
3. Dejar secar 45 minutos entre primera y segunda mano.

USOS

Como recubrimiento para cemento, mortero o concreto para dar color y protección a muros interiores y exteriores de cemento, mortero, fachadas estuco, pasta, etc.



CONTACTO: ADMINISTRACION@VIVEROOM.COM.MX
WWW.VIVEROOM.COM.MX