

novacolor™
I colori dell'Architettura

OXIDATION

IRONIC | VERDERAME_WALL PAINTING | ZEUS







Zeus & IRONic

A combination of oxidation and metallic shades achieved with a mix of IRONic and Zeus.



ZEUS SILVER & IRONic & CLEAR FINISH GLOSSY

IT. Rivestimento decorativo ad effetto "lamina di metallo" per interni

Preparare la superficie con due strati di IRONic Fondo, quindi applicare Zeus in due strati con spatola inox, senza ricoprire integralmente il fondo. Ossidare le porzioni di fondo IRONic con IRONic Liquido Antichizzante. Resa IRONic Fondo: 5-8 m²/l nei due strati. Resa IRONic Liquido Antichizzante: 8-12 m²/l nei due strati. Resa Zeus: 6-9 m²/l in due strati.

EN. Decorative coating with "metal sheet" effect for interiors

Prepare the substrate with IRONic Fondo then apply two layers of Zeus with a stainless steel trowel, without covering the entire surface. Oxidize some portions with IRONic Liquido Antichizzante. Yield IRONic Fondo: 5-8 m²/l in two layers. Yield IRONic Liquido Antichizzante: 8-12 m²/l in two layers. Yield Zeus: 6-9 m²/l in two layers.

FR. Revêtement décoratif à effet "feuille de métal" pour intérieurs

Préparer la surface avec deux couches de IRONic Fondo et appliquer successivement Zeus en deux couches avec truelle inox sans couvrir totalement le fond. Oxyder les portions de fond IRONic avec IRONic Liquido Antichizzante. Rendement IRONic Fondo: 5-8 m²/l en deux couches. Rendement IRONic Liquido Antichizzante: 8-12 m²/l en deux couches. Rendement Zeus: 6-9 m²/l en deux couches.

DE. Dekorative Wandbeschichtung mit Metall-Optik für innen

Die Oberfläche mit zwei Schichten IRONic Fondo/ Untergrund fertigen dann zwei Schichten Zeus, Metall-Optik mit Stahlkelle verteilen. Die IRONic Flecken mit Aktivator rösten. IRONic Fondo: 5-8 m² pro Liter in den zwei Schichten. IRONic Aktivator: 8-12m²/l in den zwei/drei Schichten. Zeus: 6-9 m²/l in den zwei Schichten.

Verderame_Wall Painting

The ancient structures of old cities with the beauty of copper and its vibrant oxidation.



VERDERAME_WALL PAINTING BASE & 15081 & ZSCREEN

IT. Rivestimento decorativo per interni ed esterni ad effetto rame ossidato

Diluire Verderame_Wall Painting Fondo 15081 con massimo 10% di acqua ed applicare in due strati a rullo. Su superficie asciutta, applicare a spatola inox Verderame_Wall Painting Fondo Base e lavorare con movimenti verticali e orizzontali. Applicare Verderame_Wall Painting Liquido Antichizzante con frattazzo per effetti Shantung e Tartan, compiendo movimenti orizzontali e verticali incrociati. Proteggere la superficie con Zscreen. Resa Verderame_Wall Painting Fondo: 8-12 m²/l nei due strati. Resa Verderame_Wall Painting Liquido Antichizzante: 10-14 m²/l nei due strati.

EN. Decorative finish for interiors and exteriors with oxidized copper effect

Dilute Verderame_Wall Painting Fondo 15081 with maximum 10% of water and apply it in two layers with a roller. On dried surface, apply Verderame_Wall Painting Fondo Base using a stainless steel trowel with vertical and horizontal movements. Apply Verderame_Wall Painting Liquido Antichizzante using a plastic trowel for Shantung and Tartan effects, with horizontal and vertical crossed movements. Protect the surface with Zscreen. Yield Verderame_Wall Painting Fondo: 8-12 m²/l in two layers. Yield Verderame_Wall Painting Liquido Antichizzante: 10-14 m²/l in two layers.

FR. Revêtement décoratif pour intérieurs et extérieurs à effet cuivre oxydé

Diluer Verderame_Wall Painting Fondo 15081 avec 10% d'eau maximum et appliquer en deux couches avec rouleau. Sur surface sèche, appliquer Verderame_Wall Painting Fondo Base avec truelle inox et travailler avec des mouvements verticaux et horizontaux. Appliquer Verderame_Wall Painting Liquido Antichizzante avec truelle pour effets Shantung et Tartan, avec des mouvements verticaux et horizontaux croisés. Protéger la surface avec ZScreen. Rendement Verderame_Wall Painting Fondo: 8-12 m²/l en deux couches. Rendement Verderame_Wall Painting Liquido Antichizzante: 10-14 m²/l en deux couches.

DE. Dekorative Beschichtung für Innen- und Außenbereiche mit oxidiertem Kupfereffekt

Verderame_Wall Painting Fondo eingefärbt 15081 mit maximal 10% Wasser verdünnen und mit einer Rolle in zwei Schichten auftragen. Auf trockenem Untergrund Verderame_Wall Painting Fondo Base mit einer Stahlkelle auftragen und mit vertikalen und horizontalen Bewegungen arbeiten. Tragen Sie Verderame_Wall Painting Liquido Antichizzante mit einem Shantung- und Tartan-Effekt-Kelle auf und machen Sie dabei horizontale und vertikale Kreuzbewegungen. Schützen Sie die Oberfläche mit Zscreen. Ergiebigkeit Verderame_Wall Painting Fondo: 8-12 m²/l in den beiden Schichten. Ergiebigkeit Verderame_Wall Painting Liquido Antichizzante: 10-14 m²/l in zwei Schichten.

IRONic

Rust never stops and the oxidation effect of IRONic is a perfect balance between metal and fire.



IRONic & ZSCREEN

IT. Rivestimento decorativo per interni ed esterni ad effetto ruggine

Diluire IRONic Fondo con 25-30% di acqua ed applicare in due strati con rullo. Applicare, in due o più passaggi, IRONic Liquido Antichizzante con spugna marina.
Resa IRONic Fondo: 5-8 m²/l nei due strati.
Resa IRONic Liquido Antichizzante: 8-12 m²/l nei due strati.

EN. Decorative coating for interiors and exteriors with rust effect

Dilute IRONic Fondo with 25-30% of water and apply it in two layers with a roller. Apply two or more layers of IRONic Liquido Antichizzante with a sponge trowel.
Yield IRONic Fondo: 5-8 m²/l in two layers.
Yield IRONic Liquido Antichizzante: 8-12 m²/l in two layers.

FR. Revêtement décoratif pour intérieurs et extérieurs à effet rouille

Diluer IRONic Fondo avec 25-30% d'eau et appliquer en deux couches avec rouleau.
Appliquer en un ou deux passages IRONic Liquido Antichizzante avec éponge naturelle.
Rendement IRONic Fondo: 5-8 m²/l en deux couches.
Rendement IRONic Liquido Antichizzante: 8-12 m²/l en deux couches.

DE. Dekorative Wandbeschichtung für Innen und Außen mit Rost-Effekt

IRONic Fondo/Untergrund mit 25-30% Wasser verdünnen und in zwei Schichten mit Rolle auftragen. In zwei oder mehreren Schichten IRONic Aktivator mit Naturschwamm auftragen.
IRONic Fondo: 5-8m² pro Liter in den zwei Schichten.
IRONic Aktivator: 8-12m²/l in den zwei/drei Schichten.



CalceCruda & Verderame_Wall Painting

A mineral product becomes even more warm and precious thanks to the ancient oxidation of Verderame_Wall Painting



CALCECRUDA BIANCO & VERDERAME_WALL PAINTING 15081 & ZSCREEN

IT. Rivestimento decorativo per interni ed esterni ad effetto rame ossidato

Applicare CalceCruda in due strati e lavorare la superficie con stencil 'Italian Tile'. Isolare la superficie con Decofix, non diluito, applicato a pennello o a rullo. Su superficie asciutta, applicare a rullo due mani di Verderame_Wall Painting Fondo, diluito con massimo 10% di acqua. Ossidare la superficie con Verderame_Wall Painting Liquido Antichizzante, applicato a rullo o spugna. Proteggere la superficie con Zscreen. Resa Verderame_Wall Painting Fondo: 8-12 m²/l nei due strati. Resa Verderame_Wall Painting Liquido Antichizzante: 10-14 m²/l nei due strati.

EN. Decorative finish for interiors and exteriors with oxidized copper effect

Apply CalceCruda in two layers and work into the surface with 'Italian Tile' stencil. Seal the surface with Decofix, not diluted, applied with a brush or with a roller. On the dried surface, apply two layers of Verderame_Wall Painting Fondo, diluted with maximum 10% of water. Apply Verderame_Wall Painting Liquido Antichizzante with a roller or with a sponge. Protect the surface with Zscreen. Yield Verderame_Wall Painting Fondo: 8-12 m²/l in two layers. Yield Verderame_Wall Painting Liquido Antichizzante: 10-14 m²/l in two layers.

FR. Revêtement décoratif pour intérieurs et extérieurs à effet cuivre oxydé

Appliquer CalceCruda en deux couches et travailler la surface avec le pochoir «Italian Tile». Isoler la surface avec Decofix non dilué appliqué à pinceau ou à rouleau. Sur la surface sèche, appliqué à rouleau deux mains de Verderame_Wall Painting Fondo dilué avec maximum 10% d'eau. Oxyder la surface avec Verderame_Wall Painting Liquido Antichizzante appliqué à rouleau ou éponge. Protéger la surface avec Zscreen. Rendement Verderame_Wall Painting Fondo: 8-12 m²/l en deux couches. Rendement Verderame_Wall Painting Liquido Antichizzante: 10-14 m²/l en deux couches.

DE. Dekorative Beschichtung für Innen- und Außenbereiche mit oxidiertem Kupfereffekt

CalceCruda in zwei Schichten auftragen und die Oberfläche mit einer "Italian Tile" Schablonen bearbeiten. Die Oberfläche mit Decofix Tiefgrund, unverdünnt, mit Pinsel oder Rolle isolieren. Auf trockenem Untergrund zwei Schichten Verderame_Wall Painting Fondo, verdünnt mit maximal 10% Wasser, mit einer Rolle auftragen. Oxidieren Sie die Oberfläche mit Verderame_Wall Painting Liquido Antichizzante. Das Produkt mit einer Rolle oder einem Schwamm aufgetragen. Schützen Sie die Oberfläche mit Zscreen. Ergiebigkeit Verderame_Wall Painting Fondo: 8-12 m²/l in den beiden Schichten. Ergiebigkeit Verderame_Wall Painting Liquido Antichizzante: 10-14 m²/l in zwei Schichten.



novacolor.it



novacolorTM
I colori dell'Architettura

NOVACOLOR srl - 47122 Forlì - Italia
Tel +39 0543 401840 - fax +39 0543 414585
Via U. Aldrovandi, 10 - info@novacolor.it



NOVACOLOR is committed to reduce the environmental impact by producing friendly materials.

Made in Italy

freedot

1.2/2019

N000166

**AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =**

**COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =**