



DuoKem LLC, A Dual benefit from Kemicals
2016 Main Street Suite 1604
Houston TX 77002
P: +1 832 -690 0275
www.duokem.com
E-mail: marketing@duokem.com

Especificación

DKM Azul 15:3

Material (SKU): 1111100007

Embalaje : Cubeta de 20 Kilos

Apariencia: Dispersion Liquida de color Azul

| Propiedad | Especificacion |
|------------------------------|--|
| Color Index | Pigmento Azul 15:3 74160 |
| Composición | Dispersión acuosa de pigmento orgánico |
| Campos de aplicación | Pinturas, estampado textil, tintas para flexografía base agua , tintas para madera, y otras aplicaciones acuosas |
| Contenido de pigmento | 50% aproximado |
| pH | 7.0 – 9.0 |
| Densidad | 1.18 gr./ml aprox. |
| Viscosidad (23°C) | 400 - 1000 mPas |
| Resistencia al Lavado | 5 Alcalino (5=Excelente, 4=Muy Bueno, 3=Bueno, 2=Satisfactorio, 1=Pobre) |
| | 5 Agua (5=Excelente, 4=Muy Bueno, 3=Bueno, 2=Satisfactorio, 1=Pobre) |
| | 5 Acido (5=Excelente, 4=Muy Bueno, 3=Bueno, 2=Satisfactorio, 1=Pobre) |
| Solidez a la luz | 8 Tono Entero (8=Excelente - 1=Pobre) |
| | 7 Tono Rebajado (8=Excelente - 1=Pobre) |
| Resistencia a la Temperatura | 5 30min a 120°C (5=Excelente, 4=Muy Bueno, 3=Bueno, 2=Satisfactorio, 1=Pobre) |
| | 5 10min a 180°C (5=Excelente, 4=Muy Bueno, 3=Bueno, 2=Satisfactorio, 1=Pobre) |

Datos obtenidos están basados en el know-how de DuoKem, LLC y en su conocimiento de pigmentos. Los cuales corresponden al estado actual de nuestros productos lo cuales NO garantiza sus propiedades si el uso dado es incorrecto o por la adición de productos que puedan influir en su formulación y desempeño.

Nota: Siempre Agitar bien antes de usar y cerrar envase después de ser usado.

DuoKem USA
2016 Main St.
Suite 1604
Clutch City TX
E-mail: lcaro@duokem.com

DuoKem Mexico
Calle Membrillo No 277
Interior 1.
Mexico City
E-mail: cgomez@duokem.com

DuoKem Colombia
Calle 9ª # 69 – 61
Barrio Marsella
Bogota City
E-mail: mlugo@duokem.com

DuoKem Argentina
Santa Fe 387
Open Door
Buenos Aires
E-mail: jgarzon@duokem.com