

TECHNICAL DATASHEET

Numaxx - Riviera Collection – Stone Powder Composite ultracore

Update: October 24, 2018


PRODUCT SPECIFICATIONS	STANDARD	Numaxx SPC ultracore
Product standard / Produktenorm / Standard produit	-	EN ISO 10582 Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag Revêtements de sol résilients hétérogènes
Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale	EN ISO 24346	6,5 mm
Wear layer thickness / Nutzsichtdicke / Epaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	0,5 mm
Classification / Nutzungsklasse / Classe d'usage	EN ISO 10874	Domestic: 23 Commercial: 33
Total weight / Flächengewicht / Poids total	EN ISO 23997	10'700 g/m ²
Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant (couche d'usure)	EN ISO 10582	Type I / Typ I / Type I
Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion	EN 660-2	Group T: ≤ 2,00 mm ³
Dimensions / Dimensionen / Dimensions	EN ISO 24342	Planks / Dielen / Lames: 1528 x 228mm Box: 6 planks / 2.085m ² Pallet: 52 boxes / 108.42m ²
Locking system / Klickverbindung / Type de clic	-	Unilin Unidrop
Bevelled edges / Gefaste Mikrofugen / Micro chanfrein	-	Yes / Ja / Oui
PRODUCT PERFORMANCES	STANDARD	Numaxx SPC ultracore
Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,06 %
Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes	EN 12529	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage (Type W)
Furniture leg / Möbelfüße / Pied de meuble	EN ISO 16581	No damage / Keine Schäden / Aucun dommage
Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière	EN ISO 105-802	≥ 6
Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0)
Thermal resistance / Wärmewiderstand / Conductivité thermique	EN ISO 10456	0,04 m ² K/W
Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu	EN ISO 13501-1	Bfl-s1
Electrical properties / Elektrostatistische Eigenschaften / Charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2kV
Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux tâches	EN 26987	Passed / Bestanden / Haute résistance
Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol	EN 12524	Suitable / Geeignet / Compatible
ENVIRONMENT	STANDARD	Numaxx SPC ultracore
VOC emission class (French regulation) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur	ISO 16000-9	A+
Floorscore VOC test - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur	ISO 16000-9	Passed / Bestanden / Passé
Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant	-	Phthalate-free / Phthaltalfrei / Sans phtalate
Formaldehyde / Formaldehyde / formaldéhyde	EN 717-1	Formaldehyde-free / Formaldehydefrei / Sans formaldehyde
Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité	-	100%
WARRANTIES	-	Numaxx SPC ultracore
Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel	-	35 years / Jahre / ans
Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial	-	10 years / Jahre / ans
FEATURES / EIGENSCHAFTEN / FONCTIONNALITÉ	-	Numaxx SPC ultracore



EN 100% WATERPROOF
DE 100% WASSERFEST
FR 100% RÉISTANT À L'EAU
IT 100% RESISTENTE ALL'ACQUA




EN Phtalate free
DE phtalatfrei
FR sans phtalate
IT Privo di ftalati




EN No acclimatization necessary
DE Keine Akklimatisierung nötig
FR Pas besoin d'acclimatation
IT Non necessita di acclimatazione




EN Superior abrasion and scratch resistance
DE Hohe Abrieb- und Kratzfestigkeit
FR Résistance supérieure à l'abrasion et aux rayures
IT Superiore resistenza all'abrasione




EN Dimensionally stable
DE Formstabil
FR Dimensionnellement stable
IT Dimensionalmente stabile



EN Suitable for underfloor heating & cooling
DE Geeignet für Bodenheizung & Kühlung
FR Compatible sur sol chauffant & refroidissant
IT Adatto a riscaldamento a pavimento e raffreddamento



EN Easy & fast to install - installation on any hard surface
DE Schnelle & einfache Verlegung auf allen bestehenden Hartböden
FR Pose facile, compatible toutes les sol dur
IT Facile da installare, può essere installato su ogni superficie esistente



EN Attached 1.5mm Cork underlayment provides added sound insulation & absorbs subfloor imperfections
DE Die aufkaschierte 1.5mm Kork-Unterlage bietet eine hohe Trittschall- und Gehschalldämmung und absorbiert Unterbodenebenheiten
FR La sous-couche en liège stratifié de 1,5 mm offre une isolation phonique et acoustique élevée et absorbe les bosses sous le boîtier
IT Il sottostrato in sughero laminato da 1,5 mm offre un elevato isolamento acustico da calpestio e da calpestio e assorbe gli urti sottoscocca



EN Synchronised grain structure for the most authentic real wood effect
DE Synchronporen-Struktur für den authentischen Echtholz-Effekt
FR Structure à pores synchrones pour effet bois véritable authentique
IT Struttura a pori sincroni per un autentico effetto vero legno

