

TECHNICAL DATASHEET

Numaxx - Venezia Collection – Stone Powder Composite ultracore

Update: October 24, 2021

| PRODUCT SPECIFICATIONS | STANDARD | Numaxx SPC ultracore |
|---|-----------------------|--|
| Product standard / Produktenorm / Standard produit | - | EN ISO 10582 Heterogeneous resilient floorcovering Heterogener elastischer Designbodenbelag Revêtements de sol résiliants hétérogènes |
| Total thickness / Gesamtstärke / Epaisseur totale | EN ISO 24346 | 6,5 mm |
| Wear layer thickness / Nutzsichtdicke / Epaisseur couche d'usure | EN ISO 24340 | 0,5 mm |
| Classification / Nutzungsklasse / Classe d'usage | EN ISO 10874 | Domestic: 23 Commercial: 33 |
| Total weight / Flächengewicht / Poids total | EN ISO 23997 | 10'700 g/m ² |
| Wear layer binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant (couche d'usure) | EN ISO 10582 | Type I / Typ I / Type I |
| Abrasion group / Verschleißprüfung / Groupe d'abrasion | EN 660-2 | Group T: ≤ 2,00 mm ³ |
| Dimensions / Dimensionen / Dimensions | EN ISO 24342 | Planks / Dielen / Lames: 610 x 305mm Box: 8 planks / 1.488m ² Pallet: 78 boxes / 116.06m ² |
| Locking system / Klickverbindung / Type de clic | - | Unilin Unidrop |
| Bevelled edges / Gefaste Mikrofugen / Micro chanfrein | - | Yes / Ja / Oui |
| PRODUCT PERFORMANCES | STANDARD | Numaxx SPC ultracore |
| Dimensional stability / Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle | EN ISO 23999 | ≤ 0,06 % |
| Castor chair / Schreibtischstuhl / Chaise à roulettes | EN 12529 | No damage / Keine Schäden / Aucun dommage (Type W) |
| Furniture leg / Möbelfüße / Pied de meuble | EN ISO 16581 | No damage / Keine Schäden / Aucun dommage |
| Squareness & straightness / Rechtwinklichkeit & Geradheit / Equerrage | EN ISO 24342 | ≤ 0,25 mm |
| Residual indentation / Eindruckverhalten / Poinçonnement statique rémanent | EN ISO 24343-1 | ≤ 0,10 mm |
| Light fastness / Lichtechtheit / Solidité lumière | EN ISO 105-B02 | ≥ 6 |
| Slip resistance / Rutschhemmung / Glissance | DIN 51130 EN 13893 | R10 DS |
| Resistance to chemicals / Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques | EN ISO 26987 | Not affected (0) / Nicht verändert (0) / Non affecté (0) |
| Thermal resistance / Wärmewiderstand / Conductivité thermique | EN ISO 10456 | 0,04 m ² K/W |
| Curl after exposure to heat / Curling nach Wärmeeinwirkung / Incurvation après exposition à la chaleur | EN ISO 23999 | ≤ 2 mm |
| Fire resistance / Brandverhalten / Classement feu | EN ISO 13501-1 | Bfl-s1 |
| Electrical properties / Elektrostatistische Eigenschaften / Charges électrostatiques | EN 1815 | ≤ 2kV |
| Resistance against staining / Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit / Résistance aux tâches | EN 26987 | Passed / Bestanden / Haute résistance |
| Underfloor heating suitability / Fußbodenheizung / Compatibilité chauffage par le sol | EN 12524 | Suitable / Geeignet / Compatible |
| ENVIRONMENT | STANDARD | Numaxx SPC ultracore |
| VOC emission class (French regulation) - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur | ISO 16000-9 | A+ |
| Floorscore VOC test - Indoor air quality / Raumluftqualität / Qualité de l'air intérieur | ISO 16000-9 | Passed / Bestanden / Passé |
| Plasticizer / Weichmacher / Plastifiant | - | Phthalate-free / Phthalfrei / Sans phtalate |
| Formaldehyde / Formaldehyde / formaldéhyde | EN 717-1 | Formaldehyde-free / Formaldehydefrei / Sans formaldehyde |
| Recyclability / Recyclingfähigkeit / Recyclabilité | - | 100% |
| WARRANTIES | - | Numaxx SPC ultracore |
| Residential warranty / Garantie im Wohnbereich / Garantie en usage résidentiel | - | 35 years / Jahre / ans |
| Commercial warranty / Garantie im Objektbereich / Garantie en usage commercial | - | 10 years / Jahre / ans |