

MasterKure[®] ER 50

Reductor de evaporación

DESCRIPCIÓN

El reductor de evaporación MasterKure[®] ER 50 reduce la humedad de evaporación de la superficie del concreto recién colocado, especialmente bajo condiciones de rápido secado, tales como, temperaturas elevadas del concreto o de ambientes con baja humedad, vientos fuertes, luz solar directa, trabajo en interiores con calefacción en climas fríos.

PRESENTACIÓN

- Latas de 3.8 L (1 gal)
- Cubetas de 19 L (5 gal)
- Tambores de 208 L (55 gal)

RENDIMIENTO

3.8 L (1 gal) de MasterKure[®] ER 50 mezclados con 34.1 L (9 gal) de agua produce 37.9 L (10 gal) de solución rociable. Esta cantidad diluida de MasterKure[®] ER 50 (1:9) tiene capacidad para cubrir alrededor de 186 a 372 m² (2,000 a 4,000 ft²) de concreto fresco. Si se requiere más de una aplicación, p.ej., en condiciones secas, se requerirá aumentar el material

VIDA ÚTIL

12 meses si se almacena adecuadamente

ALMACENAMIENTO

Almacene en recipientes sin abrir en un área limpia, seca y a una temperatura entre 4 y 29 °C (40 y 85 °F). Evite que se congele.

CONTENIDO VOC

10 g/L menos agua y exento de solventes

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- No afecta la resistencia del concreto (inicial y final), la resistencia a la abrasión y la durabilidad
- Ayuda a prevenir las causas de falta de uniformidad y textura superficial deficiente
- Permite menor asentamiento y contenido de agua en el concreto, facilitando la hidratación adecuada de las mezclas de alta resistencia
- Reduce la evaporación de la humedad superficial en aproximadamente un 80% con viento y 50% bajo la luz solar, reduciendo la retracción plástica y encostramiento por viento
- Prolonga la plasticidad superficial extendiendo la trabajabilidad bajo condiciones calurosas, secas o de viento

USOS RECOMENDADOS

- Superficies de concreto en donde la rapidez de la evaporación es mayor que la exudación del concreto
- Concreto con y sin aire incluido
- Concreto con microsilica
- Concreto con ceniza volante

SUSTRATOS

- Interioro o exterior
- Superficies horizontales y verticales

INDUSTRIAS / SECTORES

- Comercio
- Residencial
- Infraestructura
- Vivienda
- Industrial

MasterKure® ER 50

Reductor de evaporación

FORMA DE APLICACIÓN

1. Agite MasterKure® ER 50 antes de mezclarlo con agua. Según la aplicación, se puede mezclar hasta 1 parte de concentrado de MasterKure® ER 50 concentrado con 9 partes de agua. Antes de la aplicación, vuelva a agitar los materiales mezclados
2. Aplique el producto a presión constante o con un aspersor tipo industrial
3. MasterKure® ER 50 forma una película monomolecular cuando se rocía sobre la superficie de concreto, inmediatamente después de la nivelación o entre las operaciones de acabado (según sea necesario). Usualmente la capa protectora de MasterKure® ER 50 dura mientras que el concreto permanezca en estado plástico, sin importar que se realicen operaciones de nivelación y acabado por flotado. Cuando aplique endurecedor de superficie usando el método de aplicación temprana, aplique solamente después que la cantidad especificada de endurecedor haya sido incorporada al concreto por flotado y después de la primera operación de flotado si fuera necesario
4. Las superficies tratadas con MasterKure® ER 50 se distinguen fácilmente de las no tratadas debido al color amarillo-verdoso de la película en presencia de humedad y luz. El tinte de color fluorescente de la película desaparece completamente después del secado. El residuo remanente en la superficie del concreto endurecido no afecta la adherencia ni altera el color.

PARA MEJOR DESEMPEÑO

- No aplique MasterKure® ER 50 como un auxiliar de acabado, ni tampoco debe trabajarse en la superficie del concreto
- El reductor de evaporación MasterKure® ER 50 no es un compuesto de curado. El concreto tratado con

este producto requiere un compuesto de curado

- BASF no se responsabiliza por los resultados de la utilización de este producto junto con productos de otros fabricantes
- MasterKure® ER 50 reduce la evaporación únicamente mientras el concreto está en estado plástico. No es un sustituto para el curado temprano del concreto endurecido, ni tampoco cambia la efectividad de usos de membranas de curado
- Proteja MasterKure® ER 50 contra la congelación. El frío extremo puede causar la segregación del producto, después de lo cual no podrá homogenizarse
- No permita que ningún derrame o residuo de MasterKure® ER 50 concentrado se seque sobre la superficie de concreto endurecido. Limpie los mismos inmediatamente, luego enjuague la superficie con agua. Si algún residuo del concentrado se seca en el concreto endurecido, pueden aparecer manchas marrón rojizas
- Para obtener mayores detalles técnicos sobre la acción de películas monomoleculares en las que MasterKure® ER 50 se clasifica, consulte el documento del ACI, Volumen 62, pag. 977 - 985
- Para uso profesional solamente. No está a la venta ni es para uso del público general
- Asegúrese que esté usando la versión más actualizada de la hoja técnica y la hoja de datos de seguridad. Llame a su representante de ventas para confirmar
- La aplicación adecuada es responsabilidad del usuario. Las visitas de campo del personal de BASF tienen como único propósito el hacer recomendaciones técnicas y no el de supervisar ni proporcionar control de calidad en la obra.

MasterKure® ER 50

Reductor de evaporación

SEGURIDAD

Lea, entienda y siga la información contenida en la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) y de la etiqueta del producto antes de usar. La HDS puede obtenerse solicitando a su representante de ventas de BASF. **Derrame, Fuga, Fuego, Exposición o Accidente LLAMAR AL SETIQU DIA Y NOCHE 01-800-00-214-00 55-59-15-88 (D.F.) MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS! PARA USO PROFESIONAL. NO PARA LA VENTA O USO POR EL PÚBLICO EN GENERAL**

NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

BASF garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de BASF. BASF NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A SUS PRODUCTOS. La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de

producto que no cumple esta garantía o el reembolso de el precio original de compra del producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de BASF. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del producto. BASF NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO. El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de BASF. Sin embargo, BASF no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. BASF se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para la aplicación prevista del producto(s). El desempeño del producto descrito aquí debe verificarse por medio de prueba que debe realizarse por profesionales calificados.

© BASF Corporation 2018 - 11/18 © Marca registrada de BASF en muchos países

BASF Corporation
Construction Chemicals

BASF México
Tel: 01800 062 1532
www.master-builders-solutions.basf.com.mx

BASF Centroamérica (Costa Rica & Panamá)
Tel: 506-2440-9110
Tel: 507 301 0970
www.master-builders-solutions.centroamerica.basf.com

BASF Caribe (Puerto Rico)
Tel: 1-787-258-2737
www.master-builders-solutions.caribbean.basf.com

BASF Chile
Tel: +56-2-27994300
www.master-builders-solutions.basf.cl

BASF Colombia
Tel: 018000522273 o +57 1 6342099
www.master-builders-solutions.basf.com.co

BASF Perú
Tel: +511 219-0630
www.master-builders-solutions.basf.com.pe