

DECOUPLING WALL TAPE

用於垂直建築構件和樓板或柱之間絕緣的柔性膠帶。



Impactodan Desolidarizador de muros 是一種柔性閉孔交聯聚乙烯薄膜，賦予產品彈性的內部結構。

介紹

- 長度（公分）：1250
- 寬度（公分）：15
- 厚度（毫米）：10/10
- 厚度 (mm) ~ 標準：EN 1923/EN 1923
- 平方米/包：1.875
- 重量（公斤）：.55
- 面積（平方公尺）：1.875
- 產品代碼：620042

科技數據

概念	值	標準
變形25%時的載重(kPa)	>30	EN 3386-1
20°C 時的導熱係數 (W/mK)	0.04	ISO 8302
宣稱的導熱係數 (W/mK)	0.040	EN 12667
剩餘變形量（50%壓縮24小時，23°C）（%）	<35<35	EN 1856/EN 1856
待定絕緣厚度(mm)	10	-
對火的反應	FF	EN 13501-1/EN 13501-1
25% 抗壓強度 (kPa)	> 30	UNE EN ISO 3386-1

概念	價值	標準
動態剛度 (MN/m ³)	<100	EN 29052-1
厚度公差(%)	<1<1	EN 823
長度和寬度公差(%)	<1<1	EN 822EN 822
磁滯功 (Nm)	>1.9>1.9	EN 3386-1

附加技術數據

概念	價值	標準
密度 (公斤/立方米)	3030	EN 845EN 845

環境資訊

概念	價值	標準
揮發性有機化合物 (COV) (µg/m ³)	30	ISO 16000-6:2006
回收原料含量(%)	5	-
消費前回收含量 (%)	100	-
製造於	豐塔納爾 (瓜達拉哈拉) 西班牙	-

標準與認證

- DIT 439R/16 「衝擊噪音緩衝系統」。

範圍

- 它在工業絕緣中用作抗諧振材料，為鍍鋅鋼板提供聲學品質。

優點和好處

- 透過使隔間牆浮動並打破其與地板之間的彈性連接，可以減少結構的頻率傳輸，從而提高隔音效果。
- 由於它由與 IMPACTODAN 相同的原料組成，因此它為衝擊噪音阻尼系統提供了連續性。
- 安裝簡單快速。
- 它在一個系統中呈現，收集在第 439 號技術適用性文件中，並進行了現場測試和詳細安裝，以便於正確監控工作。
- 它對潮濕和蒸汽擴散的高抵抗力使其可用作毛細管切割劑。
- 其良好的導熱性使其成為切割熱橋的理想選擇，從而節省能源。

- 隨著時間的推移，其在連續負載下的良好彈性是其實用性的體現，隨著時間的推移保持其聲學特性。

使用說明

初步操作

- 在開始安裝之前，建議查閱技術適用性檔案 n° 439 「IMPACTODAN 衝擊雜訊阻尼系統」。

DESOLIDARIZADOR DE MUROS 鋪設

- 一旦隔牆佈置完畢，DESOLIDARIZADOR DE MUROS 就會被放置在其頂部。
- 接下來，根據建議的系統在條帶上建造磚牆。

適應和重要建議

- 為了防止其移動，可以用一層薄薄的粘結砂漿將其固定到位。
- 請閱讀系統的安裝指南。
- 考慮到該產品是隔音系統的一部分，因此必須考慮達諾薩建設性解決方案目錄、隔音調試。「奇異點詳細資料」(SPD)，以及 Danosa 文件的其餘部分。

處理、儲存和保存

- 儲存在符合現行儲存法規的有遮蓋和通風的地方。
- 請查閱產品安全資料表。
- 根據 EEC 關於危險物質標籤的指令 (GefStoffV)，不需要特殊標籤。
- 本產品被認為對運輸無危險 (ADR、RID、UN、IATA/ICAO)
- 遠離火焰。
- 無需特殊處理措施。
- 在所有情況下，都必須考慮職業安全和衛生標準以及良好施工實務標準。
- 欲了解更多信息，請聯繫我們的技術部門。

注意

- 本文件中包含的資訊以及所提供的任何其他建議均基於 DANOSA 目前在正常情況下正確儲存、處理和使用產品時的知識和經驗，並按照 DANOSA 的建議，真誠地提供。此資訊僅適用於明確引用的應用程式和產品。如果應用參數發生變化，或應用不同，請在使用 DANOSA 產品前諮詢 DANOSA 技術服務部門。本文所包含的資訊並不免除建築代理商根據現行法律規定測試產品的應用和預期用途以及其正確應用的責任。我們通訊中使用的產品圖片僅供參考，與最終產品的顏色和美觀外觀可能略有不同。根據我們當前的一般銷售條件的條款接受訂單。達諾莎保留修改權利，恕不另行通知，本文檔中反映的數據。網址：www.danosa.com.tw 電子郵件：info@danosa.com.tw