



TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO



Gramaje

15 g/m²

Resistencia a la tensión y elongación (ASTM D5034)

MD 4.1 kg/in

MD 154.93%

CD 3.9 kg/in

CD 233.64%

Permeabilidad al aire (ASTM D737)

Promedio 6179 l/m²/s

Min 5820 l/m²/s

Max 6780 l/m²/s

Transmisión de luz (CPSD-HL-01042-MTHD)

Luz bloqueada 24.67%

Ventajas

- Permite el paso de luz y aire
- Actúa como barrera física contra insectos
- Aísla las bajas temperaturas
- Provee uniformidad en el cultivo

