

Kattomaster Saneerauspalvelut

Puh. 045 222 67 87 | www.kattomaster.com

ELASTINEN JA KORJAAVA RUBBER-KATTOPINNOITE

**Huokoisten betonitiilikatteiden kestävä ja ekologinen pinnoite.
Rubber tarjoaa katollesi uuden elämän!**

Rubber-kattopinnoite on ammattilaisen valinta kulu-neille ja rapautuneille mieriitti-, huopa- tai huokoisille tiilikatoille. Vesiohenteinen ja akrylaattipohjainen koostumus ja molekyyli rakenne on suunniteltu siten, että tuote imeytyy ja kiinnittyy erinomaisesti käsiteltyyn pintaan ja muodostaa erittäin elastisen (>400 %) ja kumimaisen pinnoitekalvon katemateriaalin suojaksi. Korkeapaineruiskulla levitettävä Rubber myös täyttää ja tasoittaa kuluneen katemateriaalin pintaa, jolloin visuaalinen ilme saadaan palautettua parhaalla mahdollisella tavalla.

Rubber mahdollistaa katemateriaalin teknisen toimivuuden ja visuaalisen ulkonäön vuosiksi ja vuosikymmeniksi eteenpäin. Kertaalleen pinnoitettu

katto voidaan käsitellä uudelleen 10–20 vuoden päästä ensimmäisestä pinnoituksesta. Rubber perusvärit löytyvät viereiseltä sivulta ja pinnoitteen kiiltoaste on puolikiiltävä/matta.

Levyäisten katteiden kiinnikkeet tulee tarkastaa ja varmistaa niiden tiiviys pinnoituksen yhteydessä. Kaikki haljenneet levyt tai repeytyneet katemateriaalit tulee vaihtaa tai paikata Iso Paint -erikoismenetelmin. Ruostuneet metallirakenteet suositellaan pohjustettavan ruosteenesto-pohjamaaleilla esim. Metal Primer WB tai MetalOneCoat.



Käsiteltävä pinta tulee aina käsitellä Iso Paintin A-Clean-tuotteella sammalen, sienirihmaston ja muun kasvuston postamiseksi alustalta.

Tutustu tuotteen käyttöohjeeseen huolellisesti ennen käyttöä. Vanhojen kuitusementtilevyjen käsittelyssä ja pinnoittamisessa tulee noudattaa asianmukaisia säädöksiä ja asetuksia.

RUBBER TEKNISET TIEDOT:

Levitysmenetelmät: Korkeapaineruisku, tela tai pensseli. **Ohentaminen:** Vesi, 1. kerros 10–20 % **Käyttölämpötila:** Vähintään 10 °C, enintään 30 °C, ilman suhteellinen kosteus enintään 60 %. **Riittäisyys:** Huokoisilla pinnoilla 1,3–2 m²/litra. **Kiiltoaste:** noin GL-10 (matta). **Kuiva-ainepitoisuus:** Noin 65 % **Kuivumisaika:** Noin 1–2 tuntia 20 °C:ssa. **Toinen kerros:** Toista kerrosta ei tule levittää ennen kuin ensimmäinen kerros on kuivunut noin 24 tuntia **Työkalujen puhdistus:** Vesi. **Varastointi:** Kuivassa ja lämpimässä. Pidettävä poissa lasten ulottuvilta. **Värit varastosta:** Musta, tummanharmaa, harmaa, tummanruskea, oxide-punainen punaruskea ja tiilenpunainen. Lisää värejä nopealla tehdastoimituksella.