

Cubrir	Estándar	mín. De tensión Fuerza (mpa)	mín. Alargamiento en el descanso (%)	máx. Abrasión Pérdida (mm3)	Solicitud	Típico Materia a ser Transportada
General	DINX	25	450	120	FormidableDe tensión Fuerza y universal pérdida por abrasión. Puede ser usado para transmitir duro, frotado y agudo afilado material	Caliza, Carbón, Agregar, Mineral de hierro, Metal y no Mineral de metal, roca, etc
	AS-M	24	450	125		
	ES-M-24	24	450	150		
	BS-M-24	24	450	150		
	SANS-M	24	450	120		
	SIN-N	17	400	150		
	DIN Y / SANS-C	20	400	150		
	AS-N	17	400	200		
	ES-N-17	17	400	150		
	BS-N-17	17	400	150		
	ÉL ES	18	450	200		
	DIN-Z	15	350	250		
	RMA-1	17	400	150		
	RMA-2	14	400	200		
Elevado Abrasión Resistente	HAR/DIN-W	18	400	90	Corte alto, rasgado y gubia resistencia	Afilado-afilado Bultos
	SAR / AS-A	17	400	70	súper abrasión resistencia	Muy abrasivo fino material
	SAR - Trituradora	20	450	70	Una combinación de corte alto, rasgar y gubia resistencia y súper abrasión resistencia	Afilado-afilado Bultos y muy abrasivo fino material