

Cubrir	Prueba FR Cumplimiento	mín. De tensión Fuerza (MPa)	máx. Alargamiento en el descanso %	máx. Abrasión Pérdida	Solicitud Características	
Fuego resistente para superficie aplicaciones	FR ISO 340	17	350	175	Excelente resistencia a llama propagación y tiene una combustión baja calificar	Carbón, Minerales & Mineral
	FR SANS F	17	350	175		
	FR-ES	17	350	175	Buena resistencia flamear propagación y tiene una combustión baja calificar	Carbón, Minerales & Mineral
	FR-DIN K & DIN-S	15	350	175		
	FRA F	15	350	175		
	FR-CSA-C	17	350	175		
	FR-MSHA-2G	17	350	175		
	FR-HAR	17	350	130		
	FR-SAR	15	350	70		
	FR-O-*2C	15	350	200		
FR-HF * 1	10	350	200			
Fuego resistente para bajo tierra aplicaciones	CINTURÓN MSHA	15	350	150	Reunión MSHA Estándares	Carbón

\*1: Correa libre de halógenos - baja emisión de humos

\*2: Resistente al fuego+resistente al aceite para manipulación de materiales inflamables cubiertos de aceite