

# CEMPLUS<sup>®</sup>

## DECOCEM<sup>®</sup> ARENA



## Pulido cementicio para acabado de fachadas en concreto y paneles cementicios.

### DESCRIPCIÓN

**DECOCEM ARENA** es un mortero cementicio para acabado en fachadas de concreto y paneles cementicios, se puede aplicar en espesores desde 1mm hasta un espesor de 3mm, es resistente a la intemperie, no pierde su dureza debido a su alto contenido de polímeros, gracias a su color grisáceo puede dejar acabado como concreto visto, si desea un acabado mas fino puede aplicar **DECOCEM FINO** sobre **DECOCEM ARENA** una vez que haya fraguado (2 horas).

### USOS

- Para recubrimiento de paneles cementicios y fibra de vidrio en fachadas y cielo falso
- Para acabado en paredes previamente repelladas
- Puede ser aplicado con colorantes cementicios para acabados decorativos en paredes

### VENTAJAS

- Alta adherencia y resistencia al desgaste
- Es de baja permeabilidad incrementando el rendimiento de la pintura de acabado
- Facilidad de aplicación debido a su moldeabilidad
- No es tóxico
- Reduce la formación de hongos debido a su baja permeabilidad
- Esta empacado en saco plástico para darle mayor durabilidad de almacenaje
- Es lijable y pintable, permitiéndole dejar mejores acabados

### MODO DE EMPLEO

Preparación del sustrato: La pared debe estar limpia y libre de contaminantes que puedan impedir su adherencia. El sustrato debe estar seco, si es muy poroso es recomendable hacer un saturado seco (SSD).

### PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

- Cada saco de 50Lbs debe ser mezclado en 1.5 galones de agua limpia
- Use un recipiente de boca ancha y vierta el agua parcialmente, después vierta **DECOCEM ARENA** lentamente y mézclelo con un taladro de bajas revoluciones (500 RPM) o con cuchara de albañil, este proceso ayudará a evitar formación de grumos y obtener una mezcla homogénea
- Coloque **DECOCEM ARENA** inmediatamente después de mezclar con una plana metálica hasta obtener una distribución homogénea, deje secar al tacto y use una esponja para el acabado final

## REDIMIENTO

El saco de 50 lbs. tiene una cobertura de 9 a 10 m<sup>2</sup> a una capa de 2mm de espesor.

## LIMITACIONES

- No aplicar sobre superficies congeladas, pintadas o contaminadas con óxidos
- No aplicar donde hay presente una excesiva presión hidrostática
- Una vez que el producto ha fraguado no debe ser reutilizado ya que ha reaccionado y no volverá a tener las mismas propiedades de adherencia y resistencia

## MEDIDAS DE SEGURIDAD

Usar lentes de seguridad y guantes de caucho. El contacto prolongado o repetido en la piel u ojos puede causar irritación. Si se da contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y buscar ayuda médica si es necesario. En caso de ingestión, llamar un médico. Evite respirar sus vapores.



### DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

No nos hacemos responsables por daños causados debido al mal uso del producto. El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades relacionados al antes mencionado.

Esta información técnica se basa en nuestros conocimientos y experiencias, aplicando tolerancias normales a nivel de laboratorio y fabricación. Asimismo las recomendaciones, rendimientos y sugerencias no constituyen garantía, ya que al estar fuera de nuestro alcance el control de las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos.

Consulte la Ficha de Seguridad para obtener información específica con relación a componentes, primeros auxilios, preparación y manipulación apropiada del producto.