

CEMPLUS®

MEGASEAL®



**Sellador de juntas en frío
a base de asfalto listo para aplicar.**

DESCRIPCIÓN

MEGASEAL es un producto semilíquido a temperatura ambiente, de color negro, compuesto por una mezcla de asfalto, polímeros sintéticos y áridos.

USOS

- Especialmente para sellos de juntas de dilatación en pavimentos de hormigón, carreteras, aeropuertos, estacionamientos, etc.
- Para el sellado de grietas en pavimentos y superficies asfálticas o de hormigón
- Puede aplicarse en juntas desde 1/8" hasta 1" de ancho, con backer rod

VENTAJAS

- Se aplica en frío
- Es de secado rápido
- Una vez colocado, forma un compuesto elástico y adhesivo, resistente a los cambios climáticos
- Viene listo para aplicar
- Olor no desagradable
- No necesita primario o base

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

1. Preparación de la junta o grieta: Ya sean juntas nuevas o antiguas, eliminar todo resto de material suelto mediante escobilla o compresor de aire.
2. Instalar el backer rod a la profundidad recomendada en la tabla de factor forma de esta ficha técnica.
3. Aplicación: Mezclar el producto con una paleta hasta tener una consistencia homogénea. Una vez mezclado el producto viértalo en la junta o grieta, se recomienda utilizar cinta adhesiva para delimitar la junta y obtener una mejor apariencia.

Factor Forma

Ancho de la junta	Profundidad	Tamaño del backer rod
1/8"	1/4"	1/4"
1/4"	3/8"	3/8"
3/8"	1/2"	1/2"
1/2"	1/2"	5/8"
5/8"	1/2"	3/4"
3/4"	3/4"	7/8"
1"	3/4"	1 1/8"

CARACTERÍSTICAS

- Altamente resistente a tránsito vehicular
- Soporta cargas y se mantiene flexible
- Elasticidad de +/- 25%
- Color negro
- Temperatura de aplicación: +5 a +40°C
- Consistencia semifluida
- Secado al tacto: 6 a 8 horas
- Secado total: 24 horas
- Densidad: 1,05 – 1.15 kg/l aprox.

RECOMENDACIONES

- No realizar operaciones de sellado con pavimentos húmedos
- El producto no debe ser calentado
- Verificar que el producto este bien mezclado antes de aplicar
- El producto debe ser almacenado en un lugar fresco
- MEGASEAL no debe ser mezclado con otros asfaltos o solventes
- La edad mínima del concreto debe ser de 3 a 4 semanas

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- MEGASEAL no es un producto peligroso en su presentación comercial ni una vez instalado. Sin embargo no debe ser expuesto a ambientes inflamables.
- Se recomienda el uso de guantes, lentes y el equipo necesario de protección personal al momento de su aplicación.
- En caso de contacto con los ojos lavesé con abundante agua y consulte a us medico más cercano.



DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

No nos hacemos responsables por daños causados debido al mal uso del producto. El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades relacionados al antes mencionado.

Esta información técnica se basa en nuestros conocimientos y experiencias, aplicando tolerancias normales a nivel de laboratorio y fabricación. Asimismo las recomendaciones, rendimientos y sugerencias no constituyen garantía, ya que al estar fuera de nuestro alcance el control de las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos.

Consulte la Ficha de Seguridad para obtener información específica con relación a componentes, primeros auxilios, preparación y manipulación apropiada del producto.