

CEMPLUS®

PEGACEM®



Aditivo acrílico para mejorar la adherencia de los morteros cementicios.

DESCRIPCIÓN

PEGACEM es un aditivo y adhesivo acrílico/latex ideal para mejorar la adherencia y durabilidad de los morteros de nivelación, mampostería, stucco, etc. sobre superficies de concreto verticales y horizontales. Puede contribuir para créditos LEED.

USOS

- Para mejorar la adherencia en morteros de nivelación previos a la colocación de la cerámica
- Para mejorar la adherencia de repellos y estucos

VENTAJAS

- Mejora la resistencia a la flexión, resistencia a la adherencia y resistencia al impacto de concretos y morteros. Minimiza el agrietamiento en el concreto, estuco y morteros cuando se usa como aditivo
- Su aplicación puede ser supervisada fácilmente debido a su color blanco
- Es fácil de aplicar
- No es tóxico
- Reduce la permeabilidad de los morteros

MODO DE EMPLEO

- Preparación del sustrato: Limpiar mecánicamente la superficie removiendo partículas sueltas de concreto
- La superficie debe estar estructuralmente sana y libre de polvo, grasa, aceite, o cualquier otro contaminante que pueda afectar la adherencia del producto
- El perfil de anclaje debe ser rugoso para incrementar la capacidad de adherencia al concreto. La superficie debe estar saturada, superficialmente seca (SSD) y libre de agua empozada

Cómo mejorador de resistencia y adherencia de los morteros

- PEGACEM: Mezcla una parte de cemento a tres partes de arena luego adicionar el PEGACEM diluido 1 a 3 agua
- No sobre mezclar para evitar la inclusión de aire
- Las instrucciones de aplicación señalan condiciones típicas. (Cuando existan dudas, haga siempre una prueba en una area de 1 m2)

Como lechada de adherencia

- Preparar 1 parte de PEGACEM + 1 parte de agua + 1 parte de cemento + 1 parte de arena colada y mezclar en un recipiente de boca ancha por 3 minutos
- Una vez mezclado colocar la lechada sobre el sustrato con una escoba e inmediatamente colocar el mortero de nivelación

REDIMIENTO

- Como mejorador de resistencia y adherencia de morteros: 15 M2 / Galón a un cm de espesor
- Como lechada de adherencia rinde 20 M2 por galón, este consumo podría variar dependiendo la porosidad de la superficie

EMPAQUE

- Barril de 55 galones (208.2 L)
- Cubeta de 5 galones (18.9L)
- Galón de (3.8L)

ALMACENAMIENTO

Dos (1) año en su envase original, bien cerrado, bajo techo, o en un lugar fresco y seco.

PRESENTACIÓN

- Totes de 275 galones
- Tambor de 55 galones
- Cubeta de 5 galones
- Galón de 3.78 Litros

LIMITACIONES

No dejar congelar. Si se congela, consultar con el departamento técnico. No mezclar o contaminar con solvente, diesel u otros agentes adelgazadores. No sobre agitar con aire comprimido o bombas recirculantes. No ingerir. No respirar sus vapores. Evite el contacto prolongado con la piel. Si es ingerido, no inducir el vomito - llamar un doctor. Utilice guantes de caucho, lentes y ropa protectora. No usar en concretos a los cuales se le aplicara un recubrimiento encima sin consultar primero. Evitar peligros siguiendo las precauciones que se encuentran en el Material Safety Data Sheet (MSDS), etiquetas y literatura técnica. Favor leer toda la información antes de utilizar el producto. Limpiar y enjuagar todo el equipo con agua tibia.

GARANTÍA

ANUNCIO - LEER CUIDADOSAMENTE CONDICIONES DE VENTA, **CEPLUS** ofrece este producto a la venta sujeto y limitado a la garantía la cual solo puede ser modificada por un acuerdo escrito de un oficial corporativo de CEMPLUS plenamente autorizado. Ningún otro representante de o por CEMPLUS esta autorizado a brindar ninguna garantía u obviar la limitación de responsabilidades que se establecen abajo. LIMITACION DE LA GARANTIA **CEPLUS** garantiza que este producto esta libre de defectos en su fabricación. Si el producto esta defectuoso al comprarlo y se encuentra dentro del periodo de uso indicado en su empaque al momento de usarse, **CEPLUS** remplazara el producto defectuoso con producto fresco y nuevo sin ningún costo para el comprador. **CEPLUS** no ofrece ninguna otra garantía ya sea de forma expresa o implícita en relación a este producto. No hay garantía de comerciabilidad. NINGUN RECLAMO DE NINGUN TIPO PUEDE SER MAYOR QUE EL PRECIO DE COMPRAS DEL PRODUCTO AL RESPECTO DE LOS DAÑOS QUE SE RECLAMAN. RIESGO INHERENTE El comprador asume todo el riesgo asociado con el uso y la aplicación del producto.



No tóxico

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

No nos hacemos responsables por daños causados debido al mal uso del producto. El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades relacionados al antes mencionado.

Esta información técnica se basa en nuestros conocimientos y experiencias, aplicando tolerancias normales a nivel de laboratorio y fabricación. Asimismo las recomendaciones, rendimientos y sugerencias no constituyen garantía, ya que al estar fuera de nuestro alcance el control de las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos.

Consulte la Ficha de Seguridad para obtener información específica con relación a componentes, primeros auxilios, preparación y manipulación apropiada del producto.