

DRY-LIQUIDS

technical textiles

Am Aussichtsturm 3-5 (Nord)
D-83512 Wasserburg a. Inn
Germany

Technisches Datenblatt / Technical Specification Sheet

PTFE Nähgarn	PTFE Sewing Thread White	
Artikel / Item	Unit	Spec
Dichte / Density	dtex	1350±50
Bruchfestigkeit / Breaking strength	N	≥36
Zugfestigkeit / Tensile strength	cN/dtex	≥2.6
Zugdehnung / Breaking elongation	%	4-10
Heat shrinkage	%	≤3
Garnanzahl / Yarn number		3 fädig / 3 ply
Colour		3 (white)
Betriebstemp / Working temp	°C	260/2h

Die oben genannten Daten entsprechen dem Mittelwert aus einer Reihe von typischen Ergebnisse von unserem Labor und sollen nur als Referenz dienen. Die technischen Informationen unterliegen Änderungen, übliche Toleranzen gelten. / The above mentioned data have been determined according to the averages obtained from a series of typical results by our lab and are intended just for reference. The technical information is subject to changes, usual tolerances apply.

DLTT

Telefon: +49 15170230284

e-mail: info@dltt.de