

ŚWIADECTWO ODBIORU EN 10204:2004 - 3.1 NR 53/02/2019/PS

(Cert. Nr 20190126)

INSPECTION CERTIFICATE EN 10204:2004 - 3.1

ZAMAWIAJĄCY
(Purchaser)

PRODUCENT/DOSTAWCA (PRODUCER/SUPPLIER)
RYWAL-RHC Sp. z o. o. w Warszawie
ul. Chełmżyńska 180
04-464 Warszawa, POLSKA

1. Wyrób (Product): **Drut spawalniczy (Welding wire): GOLD G3Si1**
2. Oznaczenie wg norm (According to norm): **EN ISO 14341-A:G 42 4 C1 / M21 3 Si1, SFA/AWS A 5.18:ER 70 S-6**
3. Średnica (Diam.): **1,2 mm** Ilość (quantity):
4. Pakowanie(Packing): **Szpula (Spool) K/D/BS 300/15 Kg; Nawój precyzyjny (Precision Layer)**
5. Numer wytopu (Charge Nr./Batch Nr.): **532662**
6. Kod wyrobu (Code): **1150172123 (1150170123)**

SKŁAD CHEMICZNY DRUTU (Chemical composition wire)

	C %	Si %	Mn %	P %	Cu %	Cr %	Ni %	Mo %	S %	Al %	V %	Ti+Zr %
wg normy EN (according EN)	0,06-0,14	0,70-1,00	1,30-1,60	0,025	0,35	0,15	0,15	0,15	0,025	0,02	0,03	0,15
wartość rzeczywista (the actual value)	0,09	0,88	1,57	0,012	0,21	0,009	0,06	0,05	0,011	0,002	0,004	0,03

WŁASNOŚCI MECHANICZNE 3.1; gaz ochronny M21/C1 (Mechanical Properties 3.1; shielding gas M21/C1)

	Umowna granica plastyczność (Yield Strength) Re 0,2 (MPa)	Wytrzymałość na rozciąganie (Tensile Strength) Rm (MPa)	Wydłużenie (Elongation) A5 (%)	Udarność (Impact test) ISO-KV (J)	Temperatura (Temperature) (°C)	Gaz Ochronny (Shielding gas)
wg normy EN (according EN)	Min. 420 Min. 380	500-640 470-600	20 20	47 47	-40 -20	M21 C1
wartość rzeczywista (the actual value)	462	557	28	91	-40	M21
wartość rzeczywista (the actual value)	457	548	28	87	-40	C1

Dopuszczenia (Approvals):

TÜV (10841.07), DB (42.078.01), ABS, LR, CWB, RMRS

DATA (Date)
2019.02.18

OSOBA
ODPOWIEDZIALNA
(Responsible Person)
Paweł Szymański



PIECZĘĆ (Stamp)

„RYWAL-RHC” Sp. z o.o.
04-464 WARSZAWA, ul. Chełmżyńska 180
NIP: 951-19-98-317
REGON 017180279 KRS 37174
(2)