

POLCATEX

Catalizador para pintura en polvo



Presentación

Isocianato alifático para pintura la catalización de pintura en polvo, con envasado especialmente apropiado para retoques que no impliquen grandes volúmenes.

Especificaciones técnicas

Color: Incoloro
% Sólidos en peso: $22 \pm 3\%$
Peso específico: 0,90-1,00 g/cc
COV Suministro: 716,1 g/l

Aplicación

Puede ser aplicado a brocha o con pistola aerográfica. Secado al aire. La mezcla queda con una viscosidad apta para la aplicación. Si se necesita diluir más, usar un disolvente de poliuretano.
No es apropiado aplicar con pistola airless.

Observación

Las propiedades no varían respecto a la pintura en polvo inicial: adherencia, resistencia, color,... incluso el brillo aunque hay que puntualizar que si la pintura inicial es mate o satinada el brillo de éstas aumentará.

Envasado

En botes metálicos con boca plástica de 1 kg.

ESPECIFICACIONES



3^a edición.

Última revisión: 02/02/2021

1 de 1