

INDUSTRIAS SANTA MÓNICA INSA S.A.

Rif - J-00072274-9

Telf: Planta (0212) 878 10 99

Telf: Oficina (0212) 661 90 85 / 661 87 23

WWW.LUBRILOY.NET

insalaboratorio@gmail.com / insacalidad@gmail.com

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN

ORASA GRAFITADA

CATEGORIA DEL PRODUCTO

LUBRICANTE Y PROTECCION

GRASA
USO
LIVIANO PROLONGADO

DESCRIPCIÓN

Es una grasa hidrófuga y de servicio prolongado para ser utilizada en aquellos sitios y equipos que por diversas razones no pueden ser engrasados frecuentemente. Las finas laminillas de grafito micronizado en dispersión coloidal se superponen en capas antifricción evitando el contacto "metal con metal".

Excede los requerimientos de la norma venezolana COVENIN 967/2 para grasas lubricantes de servicio liviano.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

CARACTERÍSTICAS	NORMA	MÉTODO	ESPECIF Mínimo	ľCACIÓN Máximo
Consistencia NLGI			:	2
Apariencia	Lab.	_	Bla	nda
Olor	Lab.	-	Caract	eristico
Color	Lab.	-	Ne	gra
Solubilidad en Agua	Lab.	-	No S	oluble
Punto de Goteo (°C)	COVENIN	1759-91	95	
Estabilidad Mecanica (%)	COVENIN	1758-92	-	15
Penetracion trabajada (1/10 mm)	COVENIN	1758-92	265	295
Temperatura de Servicio (°C)	COVENIN	967-1	-10	70
Viscosidad aceite base 40°C (mm²/s)	COVENIN	424-91	135	165



INDUSTRIAS SANTA MÓNICA INSA S.A.

Rif - J-00072274-9

Telf: Planta (0212) 878 10 99

Telf: Oficina (0212) 661 90 85 / 661 87 23

WWW.LUBRILOY.NET

insalaboratorio@gmail.com ∕ insacalidad@gmail.com

BENEFICIOS Y PROPIEDADES

Repele totalmente el agua por lo que es apropiada para ser aplicada en sitios húmedos o con vapor.

Tiene un excelente desempeño en ambientes altamente contaminados.

Protege por los largos periodo contra la corrosión y la herrumbre.

Resiste muy bien el barrido por agua.

Soporta las altas cargas e impactos.

RECOMENDACIONES

Chasis y tren delantero de camiones y autobuses, todo equipo de minería, constructoras, canteras, pedreras, fabricas de cementos, rieles de ferrocarriles, engranajes, cadenas y guayas de polipasto o señoritas, grúas, teleféricos, guías de ascensores, maquinaria vial y agrícola, torres de montacargas.

Retire toda la grasa anterior antes de proceder a engrasar.

Es compatible en general con grasas espesadas con jabón de calcio, de complejo de calcio, de sulfonato de calcio, de litio, de complejo de litio y grasas de jabón mixto Li-Ca.

PRESENTACIONES

Código	Presentación	CPE	Código de Barras
	12×300 a		