

Belgafoil SA-L OUT



PRODUCTBESCHRIJVING

LUCHTDICHTE, VOLVLAKS ZELFKLEVENDE EN DAMPOPEN PLEISTERAANSLUITFOLIE. GESCHIKT VOOR BUITENZIJDE.

De tape bestaat uit een dampopen vliesmembraan. Dankzij de over de volledige oppervlakte sterk zelfklevende onderkant kan de overpleisterbare en overschilderbare tape heel gemakkelijk volledig onzichtbaar worden aangebracht, zonder bijkomende verkleving op het metselwerk.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- dampopen
- geschikt voor renovatie en nieuwbouw
- overpleisterbaar resp. overschilderbaar
- verwerkbaar bij lage temperaturen
- luchtdicht
- blijvend elastisch
- zéér sterk hechtende lijmlaag (IGT)
- **3 gesplitte en beschermde kleefstroken voor aansluiting metselwerk (voor breedte 150 mm)**
- **100% volvlakse verlijming**
- **luchtdicht over de volledige breedte**
- geen bijkomende lijm in de hoeken vereist

 **Belgafoil SA-L OUT** is niet universeel inzetbaar, consulteer de plaatsingsvoorschriften

TOEPASSINGSGBIED

Belgafoil SA-L OUT is geschikt voor de buitenafdichting.

VERWERKING

Zorg ervoor dat op het te bekleden oppervlak geen film, bv. van vocht, vet, vuil, enz. ligt die het kleefcontact met het oppervlak bemoeilijkt. Controleer de hechting op de ondergrond in kwestie. De ondergrond moet voldoende glad en stevig zijn. Eventueel moeten sterk zuigende ondergronden voorbehandeld worden met een geschikte primer (bijv. Belgaprimer 100). Rol de Belgafoil SA-L OUT af en snijd met een overlengte van ca. 5 cm af. Verwijder de afdeklaag en druk de bevestigingsstrook zorgvuldig tegen het raam. Verwijder de resterende afdeklaag, kleef de folie op het metselwerk en druk over het hele oppervlak aan. Voor de hechting op het metselwerk is geen extra verlijming nodig. Herhaal deze handeling aan alle kanten van het af te dichten raam. Op stootplekken folie overlappend aanbrengen. Op eventuele oneffenheden kunt u bijv. extra Belgaseal 600-310 aanbrengen. Vul de ruimte tussen raam en wand volledig op met een isolatiemateriaal. Zorg ter plaatse van de dagkanten voor een voldoende versteviging van het pleisterwerk.

Voor een luchtdichte binnenafdichting raden wij Belgafoil SA-L IN aan.

VERPAKKING

- op rollen met een lengte van 25 m
- standaardbreedtes : 100mm of 150mm
- Belgafoil SA-L OUT is over het volledige oppervlak zelfklevend. Het afdekpapier is in de lengterichting ingesneden.

SCHOONMAKEN

Reinig de huid met water en zeep. Lijmresten kunt u verwijderen met een reinigingsmiddel op basis van benzine. Gelieve de veiligheidsvoorschriften na te leven



AFVALVERWERKING

Restanten Belgafoil SA-L OUT mogen met het huisvuil meegegeven worden.
De lokale voorschriften moeten worden nageleefd.

TECHNISCHE KENMERKEN

Kleur		zwart
Productopbouw vezels/folie	*	PP-vlies - PP-folie - PP-vlies - lijm
Lijm		acrylaatlijm
Gewicht	EN 1848-2	± 345 g/m ²
Waterbestendigheid	EN 1928	W ₁
Slagregendichtheid	EN 1027	SRD > 600 Pa
Dikte	DIN 53855	± 0,5 mm
μ_a-waarde	EN 1931	± 0,04 m
Brandgedrag	EN 13501	klasse E
Emissies	EMICODE®	EC1 ^{PLUS}
Scheurkracht folie	EN 12311-1	MD 260 ± 30 N/50mm CD 180 ± 20 N/50mm
Rek	EN 12311-1	MD 76% (± 20%) CD 50% (± 20%)
Toegestane totale vervorming	*	bij de montage moet een (lusvormige) bewegingsreserve voorzien worden
Temperatuurbestendigheid	*	-40°C tot +80°C
Verwerkingstemperatuur	*	+5°C tot +40°C; men dient te controleren dat er geen scheidingsfilm aanwezig is door bijv. vocht, ijs of rijm!
Natuurlijke vertering/UV		3 maanden
Houdbaarheid	*	12 maanden, droog, bij kamertemperatuur, in de originele verpakking

VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

Het product is op basis van de beschikbare gegevens en ervaring geen gevaarlijke stof in de zin van de verordening betreffende gevaarlijke stoffen en van de desbetreffende EG-richtlijnen. Toch bevelen wij aan om bij het hanteren van chemische stoffen de gangbare voorzichtigheid en hygiëne in acht te nemen.

SPECIALE AANWIJZINGEN

Gelieve rekening te houden met onze plaatsingsvoorschriften!

AANSPRAKELIJKHEID

Onze algemene verkoops- en garantievoorwaarden zijn van toepassing. Die kunt u inkijken op www.belgaclima.be. Dit informatieblad geeft alleen advies, zonder aanvaarding van aansprakelijkheid. De voorgestelde verwerkingsaanwijzingen moeten worden aangepast aan de werkelijke omgevingsomstandigheden. De gebruiker is verplicht de geschiktheid en de toepassingsmogelijkheid door eigen onderzoek na te gaan, om mislukkingen, waarvoor wij geen verantwoordelijkheid opnemen, te vermijden. Onder voorbehoud van technische wijzigingen. De meest recente versie van dit informatieblad kunt u vinden op www.belgaclima.be.

Opmerking: Bij het gebruik van luchtdichtingsmaterialen (folies, lijm, kleefbanden, manchettes) die geen deel uitmaken van het BelgaClima gamma in combinatie met onze BelgaClima luchtdichtingsproducten vervalt elke vorm van systeemgarantie. Eventuele luchtlekken die hiervan het gevolg zouden zijn, vallen volledig buiten onze verantwoordelijkheid.

