

keraminen-
nano pinnoite
SUOJAA JOPA 15 VUOTTA

DIAMONDPLURE



nanox[®]
siO2 infrax

DIAMONDPLURE
APR reaktioneste



Ruiskulevitettävä

SPRAY AND WIPE

Keraaminen nanopinnoite kiinteistöjen huoltoon

- Pintojen huuhtelu.
Pinnat huuhdellaan vedellä, kaikki irtonainen lika huuhdellaan irti pinnoilta.
- Pesuliuksien levitys.
Märkään pintaan levitetään pesuaineliuos, tarvittaessa liuottimet tai muut tehokaaseen pesuun tarvittavat liuokset. Pinnat pestään kauttaaltaan puhtaiksi rasvoista ja muista epäpuhtauksista. Huuhtelu runsaalla vedellä.
- nanox[®] nanowash APR pohjusteen levitys ja pintojen käsittely.
Pesutiivistettä tulee ehdottomasti käyttää kun pesuliuksen pH on alle 8!
Sekoita tiiviste pesuveteen ja pese liinalla runsaalla vedellä. Huuhtelu alhaalta ylöspäin.
- Pintojen kuivaus.
Pinnat kuivataan huolellisesti. Pintojen kuivaus on tapahduttava välittömästi huuhtelun jälkeen
- nanox[®] siO2 infrax nanopinnoitteen levitys.
nanox[®] siO2 infrax nanopinnoite levitetään välittömästi kuivattuun pintaan. Aloita pinnoitteen levitys altaan puolikas kerrallaan. Sumuta pinnoite ohue-na sumuna maks. 1,2 bar paineella ja reilulla ilmamäärällä tasaisesti pinnalle ja levitä pinnoite välittömästi mikrokuituliinalla ja katso että pinnoite kuivuu tasaisesti. Anna pinnoitteen kuivua 10 minuuttia ja toista ruiskutus. Parhaan- lopputuloksen saa kun pinnoitetta levitetään 3 kerrosta pintoihin.

Pinnoitteella voidaan käsitellä myös kiinteistöjen ulkopuolisia pintoja sekä saun-pintoja (ei käsitelättömille puupinnoille).

Pinnoitteen reaktio on valmis lopullisesti 72 tunnin kuluttua käsittelystä.

DIAMONDPLURE