

siO2  
piidioksidii  
riittäisä 250ml tuotepakkauks



Lukemattomat rasitteet vaikuttavat ajoneuvoon joka hetki.

## HYDROPHOBIC nanox<sup>®</sup> siO2

DIAMONDPLURE  
APR reaktioneste

## Nopea SPRAY AND WIPE käsittely

Ajoneuvon käsittely reaktionesteellä.

- Ajoneuvon huuhtelu.  
Ajoneuvo huuhdellaan vedellä, kaikki irtonainen lika huuhdellaan irti maali-ym pinnoilta. Helmat ja pyöränkaarien alueet huuhdellaan irtohiiekasta erityisen huolellisesti. Oven- ja luukunväleistä huuhdellaan kaikki irtonainen lika pois.
- Pesuliuksien levitys.  
Märkään pintaan levitetään pesuaineliuos, tarvittaessa liuottimet tai muut tehokaaseen pesuun tarvittavat liuokset. Pinnat pestään kauttaaltaan puhtaiksi rasvoista ja muista epäpuhtauksista. Huuhtelu alhaalta ylöspäin runsaalla vedellä.
- nanox<sup>®</sup> nanowash APR pohjusteen levitys ja pintojen käsittely.  
Pesutiivistettä tulee ehdottomasti käyttää kun pesuliuksen pH on alle 8! Sekoita tiiviste pesuveteen ja pese liinalla runsaalla vedellä. Huuhtelu alhaalta ylöspäin.
- Pintojen kuivaus. Käsiteltävät pinnat oltava kuivat.  
Pinnat kuivataan huolellisesti oven- ja luukunvälejä myöten, tarvittaessa apuna käytetään paineilmaa. Pintojen kuivaus tapahduttava välittömästi.
- Uudet maalipinnat.  
Pinnoite voidaan levittää myös uusille maalipinnoille välittömästi kuivumisen jälkeen. Uutta maalipintaa ei tarvitse käsitellä pohjusteella.
- nanox<sup>®</sup> siO2 nanopinnoitteen (reaktioneste) levitys.  
nanox<sup>®</sup> siO2 nanopinnoite levitetään välittömästi kuivattuun pintaan. Aloita pinnoitteen levitys konepellistä, puolikas kerrallaan. Sumuta pinnoitetta 3-4 kertaa tasaisesti pinnalle ja pyyhi pinnoite välittömästi mikrokuituliinalla ja katso että pinnoite kuivuu tasaisesti ja alkaa kiiltämään. Käsittele ikkuna ja muovipinnat. Kun ajoneuvo on kauttaaltaan pinnoitettu, voidaan talviolosuhteita huomioiden käsitellä ajoneuvon kylkipinnat ikkunoiden tasalle ja farmari- sekä pakettiautoissa takaovet yhdellä lisäkerroksella pinnoitetta. Pinnoitteella käsitellään vanteet, oven- ja luukkujen välit ja kaikki ajoneuvon ulkoiset pinnat. Pinnoitteen reaktio on valmis lopullisesti 72 tunnin kuluttua käsittelystä.
- Huoltopesu tai pinnoitteen korjaus 6 - 12 kuukauden välein.

**DIAMONDPLURE**