

CINTA DE EMPAQUE, USO COMERCIAL ACRILICA



DL LUX®

Ficha Técnica

CARACTERÍSTICAS

La cinta de empaque DL LUX es una cinta con adhesivo acrílico base agua, ofrece versatilidad y excelente desempeño para satisfacer cualquier necesidad de empaque ligero, el adhesivo es amable con el medio ambiente, no contiene disolventes y puede ser aplicado en un amplio rango de condiciones climáticas, no cristaliza a bajas temperaturas y no se licúa a altas temperaturas, no compromete la integridad del empaque y de sus productos. Presenta alta calidad en la adhesión, los sistemas de adhesivos acrílicos base agua aumentan su adhesión a medida que transcurre el tiempo. Elaborada con polipropileno biorientado que otorga a la cinta gran resistencia a la tensión y a la rotura. La cinta también posee resistencia al envejecimiento. Conserva sus propiedades, no amarillea, ni se escurece.

RECOMENDACIONES DE USO

Cinta DL LUX de alta calidad, ideal para usarse en el hogar, oficina, escuela o bien en el taller. Su uso es ideal para todo tipo de empaques, cerrado de cajas, paquetes, bultos, bolsas de polietileno. Se puede aplicar manualmente o con ayuda de despachadores.

COLORES



Disponible en color TRANSPARENTE y CANELA. Y Colores: ROJO, VERDE, AZUL, AMARILLO, NEGRO, NARANJA y BLANCO la medida disponible es de 48 x 150 cm.

FORMA DE APLICACIÓN

Para su correcta aplicación es esencial que la superficie sobre la que se aplicará la cinta adhesiva este limpia, seca y libre de grasa, aceite y otros contaminantes.

TIEMPO DE VIDA Y RECOMENDACIONES DE ALMACENAJE

El tiempo de vida óptimo de este producto es de 1 año desde su fabricación, para lo cual es recomendable mantenerlos en sus cajas originales, lejos de fuentes de calor como: Luz directa del sol o estantes cerca de techos exteriores. El suelo frío y/o humedad también pueden afectar su producto, por lo que las condiciones para el almacenaje de las cintas adhesivas DL LUX son de 21° C y 51% de humedad relativa. Se recomienda rotar el stock según la práctica de "primeras entradas, primeras salidas".

Es recomendable pedir asesoría con su vendedor.

DL LUX®



Composición	Especificación		
Sustrato	BOPP (Polipropileno biorientado)		
Adhesivo	Acrílico base agua		
Activación de Adhesivo	Sensible a la Presión		
Composición	Especificación en unidades métricas	Especificación en unidades estándar	Método de Prueba
Espesor de Sustrato	24 micras	0.9 mils	PSTC-133
Espesor de Adhesivo seco	16 micras	0.6 mils	PSTC-133
Espesor Total	40 ± 1 micras	1.5 ± .040 mils	PSTC-133
Composición de solventes orgánicos	0 %	0 %	n/a
Propiedades de Adhesión	Especificación en unidades métricas (Valor Mínimo)	Especificación en unidades estándar (Valor Mínimo)	Método de Prueba
Adhesión al Acero 180° (Peel)	450 g/pulgadas	16 oz/pulgadas	PSTC-101
Loop Tack (Pegajosidad)	650 g/pulgadas	23 oz/pulgadas	PSTC-16
Shear 1"x1"x1kg (Poder de Fijación)	50 horas	50 horas	PSTC-107
Propiedades Físicas Primarias	Especificación en unidades métricas	Especificación en unidades estándar	Método de Prueba
Resistencia a la tensión	30 ± 10% N/cm	17 ± 10% lb/pulgadas	PSTC-131
Elongación	150 ± 20 %	150 ± 20 %	PSTC-131
Propiedades Eléctricas / Térmicas	Especificación en unidades métricas	Especificación en unidades estándar	Método de Prueba
Temperatura Mínima de Aplicación	0 °C	32 °F	NTK
Temperatura Máxima de Aplicación	35 °C	95 °F	NTK
Medidas	Especificación en unidades métricas	Especificación en unidades estándar	
Ancho	48 mm	1.88 pulgadas	
Largo	50, 150 m	55, 165 yardas	

Periodo de vida:

Aproximadamente 1 año



AVISO IMPORTANTE: las propiedades técnicas enunciadas son valores típicos y no son consideradas como especificaciones, Nuestros términos y condiciones de venta aplican exclusivamente a los pedidos y está excluida cualquier responsabilidad por daños y perjuicio de cualquier tipo, incluyendo daños derivados que excedan el precio de compra. Dichas propiedades han sido basadas en pruebas o estándares convencionales de PSTC, ASTM, NOM, Tecnologías DL LUX, Es importante que el comprador realice sus propias pruebas que determinen la conveniencia de este producto para uso interno. Nadie esta autorizado por nosotros para realizar garantías de manera oral, Nos reservamos al derecho de realizar cambios sin previo aviso u obligación en nuestros productos y publicaciones.

PEDIDOS: 33 3301 2726 / 33 3329 5045 / 33 3325 7020 / 33 2494 0240 / 33 3306 0005



NOTIFICACION GARANTÍA



Garantías y recursos limitados:

HUANG ENERGY S.A.S. DE C.V. garantiza que cada producto DL LUX, cumple con las especificaciones DL LUX aplicables al tiempo que el vendedor consigne el producto.

Los productos individuales pueden tener garantías adicionales o diferentes, como se indica en el empaque del producto, envolturas adicionales, listas de precios o documentación de los productos A menos que se indique lo contrario, si un producto no cumple con la especificación DL LUX aplicable al momento del embarque, la responsabilidad legal total de HUANG ENERGY S.A.S. DE C.V. y la compensación exclusiva del comprador, serán el reemplazo del producto DL LUX.

LA GARANTÍA ESTABLECIDA ANTERIORMENTE SE CONCIBE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO NO LIMITADA A LA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN, LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DERIVADAS DE LA NEGOCIACIÓN O DE LA EJECUCIÓN, ADUANAS Y USO COMERCIAL.

Aviso de defecto debe ser recibido por HUANG ENERGY S.A.S. DE C.V. dentro de los 90 días después de que la mercancía llegue al lugar designado. HUANG ENERGY S.A.S. DE C.V. no tiene obligaciones bajo esta garantía con respecto a los productos que han sido modificados a través del mal uso, abuso, accidente, negligencia o mal manejo por el uso de otros.

Limitación de responsabilidad:

Excepto cuando esté prohibido por la ley, HUANG ENERGY S.A.S. DE C.V. no será responsable por cualquier pérdida o daño surgido a partir de cualquier producto DL LUX, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, independientemente de la teoría jurídica que se pudiera acertar, incluyendo la garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta. El usuario es el único responsable de determinar si un producto DL LUX es apto para un propósito específico y adecuado para el método de aplicación del usuario.