

FICHA TÉCNICA

SL-76 Louvers C-840 · Sistema de lamas

FOLIO MFE-FT-2026-025

REV. 0 — JULIO 2026

MATERIAL BASE: ALUMINIO ALEACIÓN 5005 — 100% RECICLADO

01 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

SL-76 es un sistema de louvers metálicos tipo "C" de montaje oculto, con perfiles autoenganchables que se acoplan entre sí sin fijaciones a la vista. Ideal para revestimiento de fachadas ventiladas, celosías solares y remates arquitectónicos en proyectos corporativos, comerciales e institucionales. Disponible perforado bajo especificación. Fabricado en aluminio aleación 5005 —100% reciclado—.



02 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETRO	VALOR
Uso	Louver / celosía de fachada
Material	Aluminio aleación 5005 — 100% reciclado
Perfilado	Lamas tipo "C" con enganche integrado
Montaje	Oculto (invisible) cargador incluido mismo material y color
Espesor nominal (mm)	0.80 – 0.95
Ancho útil de sistema (mm)	860
Desarrollo de louver C (mm)	100
Apertura de louver frontal (mm)	30
Largo mín – máx (mm)	750 – 6,600
Peso nominal del sistema (kg/m²)	2.10 – 2.40 — aleación 5005
Acabado estándar	Pintura a una cara Akzo Nobel con resina Kynar 500® FSF (PVDF 70%) de 30 micras, gama de colores básicos RAL en mate, gloss o satinado
Materiales alternativos	Acero inoxidable, bajo especificación y cotización por proyecto
Personalización	Perforado bajo especificación y cotización por proyecto (pedidos ≥ 600 m²)


03 ALEACIÓN 5005 — COMPOSICIÓN Y PROPIEDADES

Composición (% en peso): Mg 0.50–1.10 · Si ≤ 0.30 · Fe ≤ 0.70 · Cu ≤ 0.20 · Mn ≤ 0.20 · Zn ≤ 0.25 · Cr ≤ 0.10 · Al: balance.

Aleación aluminio-magnesio serie 5005 conforme a ASTM B209/B209M. Densidad 2.70 kg/dm³, no ferromagnética, con capa pasiva natural de alúmina; sustrato de cero mantenimiento, resistente a corrosión, impactos y rayos UV; ligero, maleable y apto para corte y modulación.



04 ALUMINIO 5005 VS. ALUZINC VS. ACERO PINTADO



El aluzinc y el acero al carbón pintado dependen de su capa protectora: cada corte, barreno o rayadura expone el acero y requiere retoque en obra. El aluminio 5005 es resistente en toda su masa: sus bordes de corte se autopasivan con alúmina sin protección adicional, pesa ≈65% menos que el acero —aligerando estructura, flete y montaje— y es reciclable indefinidamente. Se recomienda fijación en acero inoxidable para evitar pares galvánicos.

05 RECUBRIMIENTO KYNAR 500® FSF (PVDF)

Resina PVDF sin surfactantes fluorados, PFAS ni APEO; extraordinaria retención de brillo y color, extrema resistencia a la intemperie y al moho. Acabado probado desde 1965; formulado para cumplir AAMA 2605 o Qualicoat clase 3.

06 NORMATIVIDAD

ÁMBITO	NORMA / CRITERIO
USA	ASTM B209/B209M (lámina 5005) · AAMA 2605 / Qualicoat 3 · ASTM E330 (muros) · B117 (niebla salina) · D2244 (color)
México	CFE MDOC Diseño por Viento 2008 · reglamentos locales · NOM-008-SCFI-2002 (unidades)
Europa	EN 485-2 (lámina) · EN 573-3 (aleaciones) · EN 1396 (aluminio prelacado) · EN 1991-1-4 (viento) · EN 13501-1 (fuego)

07 GARANTÍA

MFE garantiza por escrito los louvers SL-76 por 20 años en material y acabado exterior, incluso en ambientes salinos a primera línea de costa (corrosividad C4–C5M, ISO 9223 / ISO 12944-2). El respaldo técnico: sustrato de aluminio serie 5xxx con capa pasiva de alúmina —resistente a la corrosión perforante incluso en bordes de corte— y acabado PVDF Kynar 500® FSF calificado AAMA 2605, con desempeño verificado en niebla salina y retención de color y brillo. Cubre corrosión perforante del sustrato y degradación anormal del acabado (adherencia, cuarteo, tizado y decoloración fuera de tolerancia), sujeta a instalación conforme a especificación de MFE, fijaciones inoxidables y lavado periódico con agua dulce. Sustentabilidad: aluminio 100% reciclado (≈95% menos energía), con atributos valorables en LEED.



KYNAR®

